

陕西西安污水池玻璃钢防腐施工-污水池环氧煤沥青防腐漆防腐工程

产品名称	陕西西安污水池玻璃钢防腐施工-污水池环氧煤沥青防腐漆防腐工程
公司名称	陕西星路通实业发展有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区6号11203
联系电话	029-81702972 13519134657

产品详情

陕西西安污水池玻璃钢防腐施工-污水池环氧煤沥青防腐漆防腐工程 135-1913-4657

产品名称:环氧煤沥青防腐漆 产品描述:环氧煤沥青防腐漆 一、概述：该漆分甲、乙两组份，甲组份由环氧树脂、煤沥青和颜料组成，乙组分为固化剂。该漆具有良好的耐水性和较好的附着力，硬度大、耐磨，三防性能尤为突出。该漆可用于海港设施、船舶桥梁、海上采油设施、矿山、水电站等，可直接涂与钢铁表面，亦可与底漆混合使用。二、技术指标：项目 单位 指标 颜色 棕黑色 粘度（涂-4杯） 25 s 40-100 细度 um 80 涂层厚度 um 湿80-100、干40-60 表干时间 h 4 实干时间 h 24 完全固化 h 160 柔性 mm 1 附着力（划痕法）级 2 冲击力 kg/cm 40 三、施工工艺：1、表面处理：直接涂到钢铁表面时除锈等级达到gb8923-88中的sa2.5级，被涂表面需清洁、无水分、油污、灰尘等 2、配比：甲:乙=7:1 3、稀释剂：环氧稀释剂0-5% 4、使用期：甲乙两组份混合后4小时内用完 5、涂制方法：刷涂、滚涂、无气喷涂 6、用量：200g/m² 7、涂刷道数：3-6道 1 四、施工注意事项：1、施工时必须有良好的通风条件下进行，长时间施工，应注意防护。2、施工现场严禁明火。3、钢铁表面温度应高于露点3 不便手工施工。4、严禁雾、雨、雪天及湿度超过85%时施工。5、施工温度应大于10 五、储存及运输：搬运中应避免碰撞，储存与阴凉通风处，储存期为一年，如过期可按标准进行检验，检验合格仍可使用，严禁水分渗入、严禁日光直晒。六、检测标准：序号 测试项目 单位 技术指标 执行标准 1 附着力 级 2 gb/t1720 2 柔韧性 mm 1 gb/t1731 3 冲力 j 4.9 gb/t1732 4 硬度 0.60 gb/t1730 5 表干 h 2.0 gb/t1728 6 实干 h 16 gb/t1728 7 细度 um 80 gb/t1724 8 外观 平整光滑 gb/t1729 9 固体含量 % 95 gb/t1725 10 耐水 24h 通过 sy/t0447 11 耐化学浸泡 10%h₂so₄ 72h 无变化 gb/t1763 10%naoh 72h 无变化 3%nacl 72h 无变化