

酵素粉 其他 B300 进口产品

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 酵素粉 其他 B300 进口产品 |
| 公司名称 | 广州市惠然化工有限公司 |
| 价格 | 28.00/KG |
| 规格参数 | 类别:其他 型号:B300 品牌:进口产品 |
| 公司地址 | 中国 广东 增城市 广东省增城市新塘镇官湖村石新路段官湖开发区 |
| 联系电话 | 86 020 82896183/82793277 13719163138 |

产品详情

| | | | |
|----|------|-----|------|
| 类别 | 其他 | 型号 | B300 |
| 品牌 | 进口产品 | 酶活力 | 3000 |

酵素粉b300

b300是一种常至（25度—65度）中温，中性无飞尘粉，高活性，浅棕色棉质纤维酵素粉，主要是应用于棉质纤维牛仔服装后处理水洗工业。b300的使用条件为时间为20-60分钟，温度为25度-55度。

b300用在牛仔服装及布料，棉质纤维能迅速的产生石磨洗，陈旧，柔软，桃皮及其它效果。牛仔衣物经b300处理后有明显的蓝底白花点，花点清晰与密布，并具有良好的保色效果。b300对织物的破坏性非常低。

b300能简易的分解于温水中，本质无危险性，无易燃性。b300在使用牛仔服装处理是符合ecotex 100的需求，不含有np.apeo等有害物质。

产品特性:

外观:浅棕色细粉状

ph值lg/l(25度):5.5正负1.0

气味：轻微

溶解性（2g/l-45度）：完全分解于温水中

产品用法：

使用稀释后的b300前

布料需经过退浆处理（60度，15-20分钟）

洗水

加入b300（使用量一般在2-5g/l），25度—55度，20-60分钟

洗水

出缸

b300最佳使用条件为ph5.0-6.5:温度:40度—50度

使用浮石或不用均可，用量则根据所需达到的处理效果酌量。

包装：50公斤桶

储存：需存在阴凉干燥的地方，避免阳光，不用时，紧盖以免污染

备注：本产品不属于危险品，无易燃性，无危险性，无侵蚀性，使用于织物柔软，陈旧，石磨后处理。