

AES日本UMGSK30

产品名称	AES日本UMGSK30
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本UMG 型号:SK30 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

DIALAC SK30

Acrylonitrile Ethylene Styrene

UMG ABS, Ltd.

产品说明：

DIALAC SK30是一种丙烯腈乙烯苯乙烯 (AES)材料。
该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 DIALAC SK30的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本编号

[E47016-237690](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

UL文件号

E47016

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg) 20.0

收缩率 - 流动方向 (23 ° C) 0.60 到 0.80

硬度 邵氏 D 值 单位制测试方法 103

机械性能 额定值 单位制测试方法 2300

拉伸应力 (23 ° C) 45.0

弯曲模量 1(23 ° C) 2450

弯曲应力 2(23 ° C) 73.0

冲击性能 额定值 单位制测试方法

-30 ° C 4.0

23 ° C 15

热变形温度 值 单位制测试方法 81.0

线形热膨胀系数 - 流动 7.0E-5

可燃性指数测试方法

HB

注射速度值单位制

85.0 到 90.0

干燥时间

3.0 到 4.0

料筒后部温度

190 到 210

料筒中部温度

210 到 230

料筒前部温度

220 到 250

射嘴温度

200 到 230

加工（熔体）温度

220 到 260

模具温度

50.0 到 60.0

注塑压力

70.0 到 140

注射速度
背压

中等
5.00 到 15.0

螺杆转速

50 到 100

备注 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

