

S136小圆棒 S136磨光小圆棒

产品名称	S136小圆棒 S136磨光小圆棒
公司名称	东莞市佳成金属材料有限公司
价格	22.00/件
规格参数	品牌:S136 产地:大连 数量:多
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13763102236 15917703636

产品详情

S136小圆棒佳成金属批发S136材料 S136光圆棒现货规格3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3..... s136材料 s136材料价格 s136材料规格 S136模具钢板-S136圆棒-S136是什么材料 S136价格，S136圆钢是一种优质镜面模具钢材，佳成金属专业销售S136材料化学成分。S136模具钢规格-S136模具钢用途-S136模具钢批发-抗腐镜面模具钢-S136模具钢性能-S136模具钢力学性能 高硬度镜面模具钢-S136机械性能-S136材料-S136硬度-S136密度 S136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢，具有的生产特性，而且更有下列优点：较低的维护费用：S136模具钢经过长期使用后，模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时，不需要特别的保护。较低的生产成本：模具不因冷却水的影响而腐蚀，由于有一定的冷却循环，可增加模具寿命。上列的好处，结合S136的高耐蚀性，提供了低维护费用和高寿命的模具，达到**的经济效益。同时S136经过电渣重熔（ESR）精炼，具备纯净而细微的组织，使模具具有很好的综合机械性能，高的抛光性能。

S136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢，具有的生产特性，而且更有下列优点：

较低的维护费用：

S136模具钢经过长期使用后，模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时，不需要特别的保护。

较低的生产成本：

模具不因冷却水的影响而腐蚀，由于有一定的冷却循环，可增加模具寿命。上列的好处，结合S136的高耐蚀性，提供了低维护费用和高寿命的模具，达到的经济效益。同时S136经过电渣重熔（ESR）精炼，具备纯净而细微的组织，使模具具有很好的综合机械性能，高的抛光性能。

用途:

S136能使用与所有的模具，由于其特殊的性质材料，更加适合特殊环境的应用和需求。

耐腐蚀、耐应变：

对使用有腐蚀性的PVC*酸盐类（ACETATESO）等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时，S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用，经由S136制成的模具，若在潮湿的环境中操作，或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料，均不会生锈而被污

染。若回火至250 而且抛光成镜面状态时，特别能显示优良的耐腐蚀性。

耐磨性：

使用摩擦较大的注塑材料（包含射出成型模）或要求模具有较长的工作时间，如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。

高光洁度的表面：

生产光学产品，如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。

热处理

退火:

在保护状态下，加热至780 然后在炉中以每小时10 的速度，冷却至650 ，然后再于空气中冷却。

应力消除:

经过粗加工后，必须加热至650 ，均热2小时，缓慢冷却至500 ，然后于空气中冷却。

化学成份

碳 C	硅 Si	锰 Mn	硫 S	磷 P
0.36~0.45	0.60	0.80	0.030	0.035

物理性质

温度 20200400密度Kf/m785078007700弹性系数N/mm²16*10²¹¹*10¹⁹¹*10热膨胀系数自20 起—11*10⁻⁶11.4*10⁻⁶热传导系数W/m 16.521.523.5比热J/Kg 461—

抗拉强度硬度HRC555045抗拉强度N/mm²20.2%硬度N/mm⁰断面收缩率(%)262940伸长率(%)81012

特性

优良的耐腐蚀性

优良的抛旋光性

优良的耐磨性

优良的机械加工性

淬火时具有优良的稳定性

特点

1.模具在潮湿的环境下操作或存放时、不需要特别的保护。

2.较低的生产成本

S136模具钢材由于模具冷却水道不受腐蚀的影响（不象普通模具钢），热传导特性、冷却效率在模具生命期中均保持稳定，确保了模具恒久不变的成形时间。STAVAXESR(S-136)被推荐用于所有的模具，由于其特殊的性质，更适合特殊环境的需求。

3.耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、*酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。

4.耐磨性在使用磨耗较大的注模材料（包括热固性射出成型模）或要求模具有较长的工作时间，如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。

5.高光滑度的表面生产光学产品，如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。