

# LLDPE 台湾台塑 3224 低密度 良好的剥离性

产品名称	LLDPE 台湾台塑 3224 低密度 良好的剥离性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:LLDPE 型号:3224 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

低密度;良好的剥离性;良好的热封性;中等抗结块性;中度光滑性  
用途

薄膜;拉伸缠绕  
形式

粒子  
加工方法

吹塑薄膜  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.920

g/cm

ASTM D1505

熔流率(熔体流动速率)(190 ° C/2.16 kg)

2.0

g/10 min

ASTM D1238

薄膜

额定值

单位制

测试方法

薄膜厚度 - 经测试

38

m

割线模量

1% 正割, TD : 38 m, 吹塑薄膜

206

MPa

ASTM D882

1% 正割, MD : 38 m, 吹塑薄膜

147

MPa

ASTM D882

抗张强度

TD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜

10.8

MPa

ASTM D882

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜

35.3

MPa

ASTM D882

TD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜

27.5

MPa

ASTM D882

MD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜

9.81

MPa

ASTM D882

伸长率

TD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜

800

%

ASTM D882

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜

600

%

ASTM D882

落锤冲击 (38 m, 吹塑薄膜)

120

g

ASTM D1709

埃尔曼多夫抗撕强度

TD : 38 m, 吹塑薄膜

650

g

ASTM D1922

MD : 38 m, 吹塑薄膜

61

g

ASTM D1922

热性能

额定值

单位制

测试方法  
脆化温度

-70.0

ASTM D746  
维卡软化温度

93.0

ASTM D1525  
熔融温度

122

光学性能

额定值

单位制

测试方法  
光泽度 (45 °, 38.0 m, 吹塑薄膜)

47

ASTM D2457  
透明度

53.0

ASTM D1746  
雾度 (38.0 m, 吹塑薄膜)

24

%

ASTM D1003