

# LLDPE 韩国SK FT811 特性高刚性 高拉伸强度

产品名称	LLDPE 韩国SK FT811 特性高刚性 高拉伸强度
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:LLDPE 型号:FT811 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

### 特性

高刚性 ;高拉伸强度 ;共聚物 ;良好的加工性能 ;食品接触的合规性  
用途

包装 ;流延薄膜  
机构评级

FDA 21 CFR 177.1520  
加工方法

流延薄膜  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.932

g/cm

ASTM D1505  
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

2.7

g/10 min

ASTM D1238

薄膜

额定值

单位制

测试方法

薄膜厚度 - 经测试

30

m

ASTM D746

抗张强度

MD : 屈服, 30 m

14.7

MPa

ASTM D882

MD : 断裂, 30 m

45.1

MPa

ASTM D882

TD : 断裂, 30 m

42.2

MPa

ASTM D882

TD : 屈服, 30 m

14.7

MPa

ASTM D882

伸长率

TD : 断裂, 30 m

810

%

ASTM D882

MD : 断裂, 30 m

740

%

ASTM D882

埃尔曼多夫抗撕强

TD : 30 m

240

g

ASTM D1922

MD : 30 m

180

g

ASTM D1922

Spencer Impact (30.0 m)

0.490

J

ASTM D3420

热性能

额定值

单位制

测试方法

脆化温度

< -80

ASTM D746

光学性能

额定值

单位制

测试方法  
雾度

6.5

%

ASTM D1003