

LLDPE 韩国韩华 3305 光滑性 抗结块性

产品名称	LLDPE 韩国韩华 3305 光滑性 抗结块性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:LLDPE 型号:3305 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.922

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

1.9

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (断裂)

17.7

MPa

ASTM D638
伸长率 (断裂)

930

%

ASTM D638
薄膜

额定值

单位制

测试方法
薄膜厚度 - 经测试

30

m

抗张强度
MD : 断裂, 30 m

37.3

MPa

ASTM D882
TD : 断裂, 30 m

34.3

MPa

ASTM D882
伸长率
TD : 断裂, 30 m

800

%

ASTM D882
MD : 断裂, 30 m

600

%

ASTM D882
落锤冲击 (30 m)

90

g

ASTM D1709
Tensile Tear Strength
MD : 30.0 m

112.

kN/m

ASTM D1004
TD : 30.0 m

117.7

kN/m

ASTM D1004
热性能

额定值

单位制

测试方法
脆化温度

< -76

ASTM D746
维卡软化温度

103

ASTM D1525

熔融峰值温度

125

内部方法
光学性能

额定值

单位制

测试方法
雾度 (30.0 m)

14

%

ASTM D1003