

# 出口，贵州，高铝水泥，矾土水泥，耐火水泥

产品名称	出口，贵州，高铝水泥，矾土水泥，耐火水泥
公司名称	贵州宇丰熔料有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:朗克 产地:贵州，贵阳 出厂标准:CA-50
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-82366068 13638509110

## 产品详情

品牌	朗克	产地	贵州，贵阳
出厂标准	CA-50	品种	特种水泥
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	颜色	灰色水泥

### 高铝水泥

铝酸盐水泥以往曾被称为高铝水泥、矾土水泥、它是用优质天然铝矾土和石灰石为原料，经回转窑高温煅烧磨细而成的一种水硬性胶凝材料。以铝酸钙为主要矿物，是铝酸盐水泥类的主要品种。

#### 一、产品特性：

质量指标	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)	sio <sub>2</sub> (%)	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)	r <sub>2</sub> o(%)
指标范围	50-60	2.5-6.0	1-2.2	0.40
国际gb201-2000	50, < 60	8.0	2.5	0.40
项目		内控范围	国际gb201-2000	
比表面积 (m <sup>2</sup> /kg)		350-450	300	
初凝时间 (分钟)		30	30	
终凝时间 (小时)		6	6	
抗折强度 (mpa)	1天	> 5.5	5.5	
	3天	6.5-11.7	6.5	
抗压强度 (mpa)	1天	50.0-90.0	40.0	
	3天	60.0-100.0	50.0	

1、早期强度高，凝结硬化快，具有快硬、早强的特点。一天强度可达最终强度的70%以上。

- 2、水化热大，水化放热集中；抗冻性好，即使在0℃也能正常硬化；抗硫酸盐浸蚀性好。
- 3、耐高温性能好，耐高温可达1370℃，选用理想耐火骨料配制混凝土，荷重软化温度可达1500℃以上。
- 4、主要用于抢修、抢建、抗硫酸盐浸蚀和冬季施工、建筑装饰等特殊需要工程。

## 二、产品质量等级：

在满足gb201-2000各项性能指标的前提下，为满足不同用户质量要求，我厂按强度的不同，将产品划分为三个等级，划分标准和相应产品等级如下表；用户对其它化学成分和物理指标有特殊要求时，亦可根据用户要求组织生产。

产品等级	抗折强度		抗压强度		相当于gb201-81 产品标号	相当于国外 质量等级
	1天	3天	1天	3天		
ca50-h7	> 6.5	> 8.0	> 60	> 70	725#	a700
ca50-h6	> 6.0	> 7.0	> 50	> 60	625#	a500
ca50	> 5.5	> 6.5	> 45	> 55	525#	

## 三、注意事项：

- 1、在施工过程中，为防止凝结时间失控，一般不得与硅酸盐水泥、石灰等氢氧化钙的胶凝物质混合，使用前拌和设备等必须冲洗干净；
- 2、不得用于接触碱性溶液的工程；选用减水剂时，必须经过实验；不能用蒸汽养护；
- 3、选配骨料及分料时，除粒级和主要化学成分符合要求外，还应注意铁、硫、碱、氯及石灰等有害杂质含量不能过高；
- 4、运输、贮存过程应有遮盖物，避免雨淋、受潮，并保持包装完整；不得混杂其它品种水泥储运。

四、检验方法：执行gb/t205-2000《水泥化学分析》和gb 201-2000《铝酸盐水泥》

五、包装：采用塑膜复合纺织袋，50kg/包。