

# 水泥 朗克 贵州 P.C52.5

产品名称	水泥 朗克 贵州 P.C52.5
公司名称	贵州宇丰熔料有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:朗克 产地:贵州 出厂标准:P.C52.5
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-82366068 13638509110

## 产品详情

品牌	朗克	产地	贵州
出厂标准	P.C 52.5	品种	耐火水泥
主要成分	铝	强度等级	62.5
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	颜色	灰色水泥

### 铝酸盐水泥

铝酸盐水泥以往曾被称为高铝水泥、矾土水泥、它是用优质天然铝矾土和石灰石为原料，经回转窑高温煅烧磨细而成的一种水硬性胶凝材料。以铝酸钙为主要矿物，是铝酸盐水泥类的主要品种。

#### 一、产品特性：

质量指标	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	SO <sub>3</sub> (%)
指标范围	50-60	2.5-6.0	1-2.2	0.40
国际gb201-2000	50, < 60	8.0	2.5	0.40
项目	内控范围		国际gb201-2000	
比表面积 (m <sup>2</sup> /kg)	350-450		300	
初凝时间 (分钟)	30		30	
终凝时间 (小时)	6		6	
抗折强度 (mpa)	1天	> 5.5	5.5	
	3天	6.5-11.7	6.5	
抗压强度 (mpa)	1天	50.0-90.0	40.0	
	3天	60.0-100.0	50.0	

- 1、早期强度高，凝结硬化快，具有快硬、早强的特点。一天强度可达最终强度的70%以上。
- 2、水化热大，水化放热集中；抗冻性好，即使在0℃也能正常硬化；抗硫酸盐浸蚀性好。
- 3、耐高温性能好，耐温可达1370℃，选用理想耐火骨料配制混凝土，荷重软化温度可达1500℃以上。
- 4、主要用于抢修、抢建、抗硫酸盐浸蚀和冬季施工、建筑装饰等特殊需要工程。

## 二、产品质量等级：

在满足gb201-2000各项性能指标前提的要求下，为满足不同用户质量要求，我厂按强度的不同，将产品划分为三个等级，划分标准和相应产品等级如下表；用户对其它化学成分和物理指标有特殊要求时，亦可根据用户要求组织生产。

产品等级	抗折强度		抗压强度		相当于gb201-81	相当于国外
	1天	3天	1天	3天	产品标号	质量等级
ca50-h7	> 6.5	> 8.0	> 60	> 70	725#	a700
ca50-h6	> 6.0	> 7.0	> 50	> 60	625#	a500
ca50	> 5.5	> 6.5	> 45	> 55	525#	