

## 橡胶密封垫生产厂家，天然橡胶垫，氟橡胶垫

产品名称	橡胶密封垫生产厂家，天然橡胶垫，氟橡胶垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:石墨 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

氟橡胶板加工设备、加工方法基本上与一般橡胶板相同。

1、塑炼 氟橡胶塑炼30秒仍不增加流动性。一般生胶在0.5的辊距薄通10次，其流动性可增加一倍，其特性黏度有所下降。通常生胶包辊后，即可加入配合剂。

2、混炼 氟橡胶的混炼可在开炼机上进行，容量要比一般合成橡胶小一些（如6英寸炼胶机控制在800克左右，14英寸不超过8000克；1，辊温不能超过60度。温度高虽易混炼，但容易粘辊。

3、加料顺序 出胶包辊—吸酸剂+补强填充剂+增塑剂 硫化剂+填料。配料加入后，薄通6次，打卷4次，放厚压合下片。

4、硫化 氟橡胶板的硫化需要分两段进行：一段硫化的目的是使氟橡胶板达到一定程度的交联，起定型作用；二段硫化是使氟橡胶板中的低分子物跑出来。达到充分交联，以改进其物理机械性能。