## 磁吸透明门帘

产品名称	磁吸透明门帘
公司名称	武汉素泰门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:素泰门业 颜色:多种 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市汉阳区莲花湖路特1号1楼4号、8号 (注册地址)
联系电话	15007164760 15007164760

# 产品详情

1.图例

## 2. 外观质量

2.1 表面应光滑、平整,颜色应均匀,不应有气泡、裂纹、油剂、杂质等缺陷。 2.2 磁性边条应光滑、平齐,不应有凸起或凹陷。2.3 磁性边条与PVC塑料焊接部位应平整,无缝隙。

3.单片门帘尺寸规格 序号 1	单位:mm 长度(L) > 30000	宽度(B) 300~500	厚度( ) 1.5~5
4.单片门帘尺寸偏差	单位:mm		
序号	项目	尺寸	尺寸偏差
1	长度(L)	2000	± 3
		< 2000	± 2
2	宽度(B)	300 ~ 500	± 1
3	厚度( )	1.6	+0.20

#### 5.物理力学性能

项目

 片材拉伸断裂应力
 纵向

 横向
 纵向

 片材断裂拉伸应变
 纵向

 片材直角撕裂强度
 纵向

 加热尺寸变化率

耐寒性

表面应无破裂

纵向 横向

表面应无异常

耐热老化

透光率/(%) 90

耐光性/级 4

吸附力/(N/5cm) 1.35 ~ 3.00

焊接牢度/(N/3cm) 35

闭合率/(%) 98

#### 6.物理力学性能备注

6.1 透光率 透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比,结果取平均值,取值到0.1%。 百分数表示透光率计算:T=(T2/T1)\*100 T —— 透光率,%; T2 —— 通过试样的总透射光通量; T1 —— 入射光通量。 6.2 闭合率 在风速4m/s条件下,将自闭合塑料门帘,开启30角,门帘重力下垂,秒表测精度为1mm钢尺测量门帘未闭合部分长度,取大值d。 百分数表示闭合率计算:Q=((I-d)/I)\*100 Q —— 闭合率,%; d —— 3测量未闭合部分长度得大值,单位mm; I —— 门帘端长度,单位mm。

7.有害物质限量	单位:毫克每千克
日 古 12)火火 <b>生</b>	干世.毛兀母 1 兀

序号

A类
1 邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP) 1000
2 重金属 铅

项目

至亚内 铬 六价铬 汞

#### 8. 安装

8.1 确定安装部位测量并做标记8.1.1 竖直面内量取三次高,选取三次数值大值高度为确定高度。8.1.2 水平面内量取三次宽,选取三次数值大值宽度为确定宽度。8.2 安装方法8.2.1 无框梁上墙:在安装标记处,滑用记号笔做出标记,用 10钻头成孔,孔内残渣清理干净,将M6膨胀栓把滑道龙骨固定墙体,旋紧螺栓。门帘旋紧。8.2.2 无框门洞安装方法滑道龙骨顶面安装,其他同无框上墙相同。无悬挂点采用铝合金作为支撑梁。8.2 ,滑道龙骨定位孔在门上框做出标记,用M3自攻螺丝将滑道龙骨固定上门框,旋紧螺丝。门帘片连接孔与滑道

门上框:在安装标记处,滑道龙骨定位孔在梁上墙做出标记,用外六角钻尾M5.5自攻螺丝将滑道龙骨固定钢制 孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。8.2.5 依次同一方向将门帘片挂钩重叠挂入龙骨中。8.2.6 其他特殊固定结构,采取

## 9.适用范围

适用于商场、超市、冷库、食品、化工、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、市场、餐厅等各种行业场所