

1J38锻件光棒 用途

产品名称	1J38锻件光棒 用途
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1J38磁温度补偿合金规格：冷轧带材：0.03-0.10 × 2.5-100mm 0.10-1.00 × 1.5-200mm 1.00-2.50 × 6.0-200mm
产品特点：这是一类低居里温度（25 ~ 200 °C）合金，其突出特点是在居里温度以下，磁感值随温度升高而急剧减小，并几乎呈现线关系。产品用途：通常用于使用永久磁铁的行波管、磁控管、风向风透表、电压调节器、里程速度表、汽油表、电表等中的磁分路温度、补偿元件或感温元件。化学成分（wt%）：
合金型号 C P S Mn Si Ni Al Cr Fe 不大于 1J38 0.05 0.020 0.020 0.3 ~ 0.6 0.
15 ~ 0.3 37.5 ~ 38.5 — 12.5 ~ 13.5 余量
磁性能：合金型号 在磁场强度为8000A/m时不同温度下的磁感应强度B/T 磁感应强度降落差/T -20 20 40 60 80 B-20 ~ B20 ~ B20 ~ B20 B40 B80 1J38 0.25-0.42 0.05-0.24 0.015-0.12 — — 0.16-0.24 0.035-0.15
—1J38为含有约Cr13%的铁镍铬合金，大量铬的加入降低了合金的居里温度和磁感应强度，同时也提高了合金的电阻率和硬度，合金的居里和磁温特性对成分波动的敏感性比铁镍二元合金低，因而比较易于控制，且不存在低温不可逆性变，其使用温度范围为-40 ~ 60 °C，主要用于电表和汽车仪表元件。对冷轧态合金进行300 °C以上不同温度的热处理，可以在小范围内进一步调节合金的性能。快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料的时间送达，想客户之所想，急客户之所急！本信息长期有效，价格会随市场行情变化及材料规格而变动，报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考，量大可适当优惠。本信息长期有效，价格会随市场行情变化及材料规格而变动，报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考，量大可适当优惠。，“永远将质量放在”。上海威力金属公司的质量部门管理层每日需确保系统、加工和产品质量均保持在水准。各种审批机构也认可并证明了我们公司这种持续的高水准等级。