1J38锻件光棒 用途

产品名称	1J38锻件光棒 用途
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1J38磁温度补偿合金规格:冷轧带材:0.03- 0.10×2.5 -100mm0.10- 1.00×1.5 -200mm1.00- 2.50×6.0 -200mm产品特点:这是一类低居里温度($25 \sim 200$)合金,其tu出特点是在居里温度以下,磁感值随温度升高而急剧减小,并几乎呈现线关系。产品用途:通常用于使用you久磁铁的行波管、磁控管、风向风透表、电压调节器、里程速度表、汽油表、电度表等中的磁分路温度、补偿元件或感温元件。化学成分(wt%):合金型号 C P S Mn Si Ni Al Cr Fe 不大于 1J38 0.05 0.020 0.020 $0.3 \sim 0.6$ 0.020

15~0.3 37.5~38.5—12.5~13.5 余量磁性能:合金型号 在磁场强度为8000A/m时不同温度下的磁感应强度B/T 磁感应强度降落差/T-20 20 40 60 80 B-20 ~ B20 ~ B

一1J38为含有约Cr13%的铁镍铬合金,大量铬的加入降低了合金的居里温度和磁感应强度,同时也提高了合金的电阻率和硬度,合金的居里和磁温特性对成分波动的敏感性比铁镍二元合金低,因而比较易于控制,且不存在低温不可逆性变,其使用温度范围为-40~60 ,主要用于电度表和汽车仪表元件。对冷轧态合金进行300 以上不同温度的热处理,可以在小范围内进一步调节合金的性能。快捷的供货流程;在客户确认好订单,合同生效之后,一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作,将客户所需的材料的时间送达,想客户之所想,急客户之所急!本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。,"永远将质量放在"。上海威励teshu钢公司的质量部门管理层每日需qu保系统、加工和产品质量均保持在高水准。各种审批机构也认ke并证明了我们公司这种持续的高水准等级。