

高流动 注塑级PETG 韩国SK PN200工程塑料

产品名称	高流动 注塑级PETG 韩国SK PN200工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	21.80/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK PN200:PN200 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PN200

二醇类改性PET#|PETG

韩国SK

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.27 g/cm ASTM D-792

物理性能额定值单位测试方法

收缩率 0.20-0.60 % ASTM D-955

吸水率 0.13 % ASTM D-570

洛氏硬度 105 R-scale ASTM D-785

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度(屈服) 50 MPa ISO 527

拉伸强度(断裂) 26 MPa ISO 527

伸长率@屈服 4.5 % ISO 527

伸长率@断裂 120 % ISO 527

弯曲强度 69 MPa ISO 178

弯曲模量 2050 MPa ISO 178

悬臂梁冲击强度 (缺口@23) 7.9 J/m ISO 180

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (@0.45MPa) 70 ISO 75

(@1.82MPa) 62 ISO 75

光学性能额定值单位测试方法

雾度 < 1.0 % ASTM D1003

透光率 90 % ASTM D1003