

透明 PETG 韩国SK JN100 注塑级PETG塑胶原料

产品名称	透明 PETG 韩国SK JN100 注塑级PETG塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK JN100:JN100 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PCTG

SKYGREEN JN100/韩国SK

暂时没有认证信息

产品介绍

物性表下载

产品说明：SKYGREEN JN100是一种聚对苯二甲酸环己基二亚甲酯，乙二醇 (PCTG)材料。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

供货地区：北美洲;欧洲;亚太地区

形式：粒子

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

物理性能 密度 (比重) 23 ± 2 , 50 \pm 5% RH ASTM D792 g/cm 1.23

收缩率 - 流动 ASTM D955 % 0.2到0.5

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

机械性能 断裂强度 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 MPa 53.0

断裂伸长率 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 % 340

屈服强度 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 MPa 45.0

伸长率 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 % 5.0

弯曲模量 10 mm/min , 3.2mm ASTM D790 MPa 1800

弯曲强度 10 mm/min , 3.2mm ASTM D790 MPa 67.0

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

冲击性能 悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) ASTM D256 无断裂

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

硬度 洛氏硬度 (R 级) ASTM D785 105

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

热学性能 热变形温度HDT 0.45 MPa, 未退火 ASTM D648 70.0

热变形温度HDT 1.8 MPa, 未退火 ASTM D648 62.0

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

光学性能 透射率 ASTM D1003 % 90.0

雾度 ASTM D1003 % < 1