

ABS高胶粉山东颐工 EB-168 改性增韧助剂 抗紫外线 塑胶原料

产品名称	ABS高胶粉山东颐工 EB-168 改性增韧助剂 抗紫外线 塑胶原料
公司名称	东莞市百亿塑胶原料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房（注册地址）
联系电话	13711888658 13711888658

产品详情

品牌

山东颐工

密度

0.35-0.4

封装

袋装

颜色

白色

材料形状

粉末状

产地

山东

规格

20KG/包

特性级别

增强增韧

用途级别

改性塑料增韧

加工级别

注塑 挤出

可售卖地

全国

高胶粉用途：1.做通用级ABS，可以与SAN直接掺混造粒，掺混比例一般在23 - 28：77 - 72，即可达到理想的物性指标（其它助剂按正常配比加入，内部润滑剂0.8 - 1.0，外部润滑剂0.5左右，抗氧剂0.3左右）

。2.做改性ABS产品，同做通用ABS一样，ABS高胶粉需要和SAN掺混，唯一不同的是在掺混的同时加上其他助剂，例如做阻燃ABS，需要添加阻燃剂和阻燃增效剂，（典型配方:ABS粉30%-40%，SAN、阻燃剂、助剂70%---60%）

；做耐热ABS需要额外添加的耐热组分；做含玻纤ABS额外加入玻纤填料。3.做ABS合金产品，PA/ABS合金，PMMA/ABS合金，PBT/ABS合金，所谓合金材料，无非就是两种或来两种以上材料按照一定的比例的物理共混，互相取长补短得到综合性能更加优异的材料。作为其中的ABS组分来讲，同样是需要SAN和高胶粉的掺混来获得；唯一不同的是，在合金中所占的比例较小，如生产PC合金时，高胶粉一般需要8 - 12份(典型配方:ABS粉30%-50%，SAN、PC、助剂70%---50%)

，性能指标中，冲击达到600J/m,热变形温度为110，洛氏硬度在110左右。