





额定值

单位制

测试

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

162

ISO 75-2/A

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

3.0E-5

cm/cm/ ° C

内部

横向 : 23 到 55 ° C

9.0E-5

cm/cm/ ° C

内部

电气性能

额定值

单位制

测试

表面电阻率

9.0E15

ohms

IEC 60093

体积电阻率

5.0E13

ohms · cm

IEC 60093

介电强度 (3.00 mm)

24

kV/mm

IEC 60243-1