

耐热性PMMA CM-207 镇江奇美

产品名称	耐热性PMMA CM-207 镇江奇美
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	奇美:奇美 CM-207:CM-207 镇江:镇江
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

CM207

聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力|PMMA

台湾奇美

产品用途:用途：电子铭板、一般音响面板、机械零件、仪表外壳。

填充物:通用

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸水率 0.3 % ASTM D-570

假密度 0.77 g/cm ASTM D-1182

物理性能额定值单位测试方法

流动系数 8.0 g/10min ASTM D-1238

比重 1.19 ASTM D-792

全光透过率 92 % ASTM D-1003

机械性能额定值单位测试方法

曲折率 1.491 ASTM D-542

弯曲强度 14200/1000 Kg/cm ASTM D-790/PSI

硬度 M-85 ASTM D-790

引张强度 9700/680 Kg/cm ASTM D-638/PSI

成型收缩率 0.002-0.006 mm/mm ASTM D-955

抗冲击力 0.37 ft-lbs/in ASTM D-256

延伸率 5.0 % ASTM D-638

抗冲击力 2.0 kg-cm/cm ASTM D-256

电气性能额定值单位测试方法

体积固有抵抗 10 .m ASTM D-257

诱电率力 0.5 ASTM D-150-647

失电率 0.19 ASTM D-150

诱电率 3.7 ASTM D-150-647b

燃烧率 1/16"HB UL-94

绝缘耐力 500 Volts/Mil ASTM D-149

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 105/221 ° C/ ° F ASTM D-1525

热变形温度 92/198 ° C/ ° F ASTM D-648