

油性不干胶水/粘锡渣胶水/（深圳胶水）

产品名称	油性不干胶水/粘锡渣胶水/（深圳胶水）
公司名称	深圳市邦达康胶粘制品有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	型号:BIDA 剪切强度:15（MPa）
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区富康二巷3号101
联系电话	13823192545

产品详情

型号	BIDA	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、石材类、金属类、木材类、其他材质
剪切强度	15（MPa）	有效物质	45（%）
活性使用期	3（min）	工作温度	25（ ）
保质期	6（个月）	执行标准	SGS
CAS	1	典型黏度	1000（cps）
完全固化时间	24（h）		

油性不干胶水是由丙烯酸及其它溶剂类单体通过引发,乳化,聚合而成.它是一种低粘度,高分子量,高固体成份的油性液体.具有优异的持久薄膜表面粘性,广泛应用于要求重复固定粘合使用的乳液.

一 . 规格:

外观: 淡黄透明液体

固含量：50% ± 1

粘度：1600 ± 200cps/25

溶剂：醋酸乙酯,甲苯

二 . 接着物性：

持粘力：> 24hr.（pstc-7）

剥离力：< 0.8kg/in.（pstc-1）

初粘力：< 3.80cm。（pstc-6）

测试方法：将胶水涂布在pet膜上，于120度干燥3分钟，涂得22—25um干胶厚之胶带，置于标准测试环境下30分钟后，再依据pstc标准测试方法所得。

测试温度：22 ± 1度之间

测试湿度：65.0 ± 5.0%

pet膜厚：28—30um

三．用途：

适用于自粘性商标纸及泡棉背胶。

四．储存要求：

储存温度：10到30

储存时间：三个月