韩国MAXBOND ,1603黄胶,东部黄胶

产品名称	韩国MAXBOND ,1603黄胶,东部黄胶
公司名称	深圳市邦达康胶粘制品有限公司
价格	170.00/桶
规格参数	品牌:MAXBOND1603黄胶 树脂胶分类:橡胶 型号:1603黄胶
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区富康二巷3号101
联系电话	13823192545

产品详情

品牌	MAXBOND1603黄胶	树脂胶分类	橡胶
型号	1603黄胶		

maxbond1603hfr-hs进一步提高了以前产品的电性能和热阻，它是一种由氯丁二稀组成的符合ul 94v-0标准的高阻燃级别胶水.它在常温下就能进行粘接,只要施加小小的压制它就会表现出很强的粘接力。

一:规格

1;主要成分：氯丁二稀橡胶7;燃点：268 ° c

2;颜 色：淡黄色8;耐温：120 ° c

3;固体含量:45%9;贮藏期：6个月

4;粘 度：35000~38000 cps10;干燥时间（室温0.1mm湿度60~70%）：3-5分钟

5;比 重：1.03~1.0711;耐压：20kv（1.6mmmin film）

6;闪点：-17.2 ° c12;包装规格：3kg/桶18kg/桶,贮藏期6个月

二:特性

1）已通过ul认证，符合ul 94v-0标准

2）它具有较高的触变性，很难在没有压制的情况下工作，不过只需很小的压力就够了，因为这样具有填充和密封的效果

3）它对比普通的氯丁二稀而言具有更好的电性能

4）它具有良好的可使用性，拉丝现象少，不松垂，可用宇于各种胶接

三:应用

1）用于密封、粘接和固定，起到绝缘、挡灰、振动试验和固定电子电器部件的作用.

2）将零散部件固定在印制电路板上，在焊接过程中将大部分固定阻制其移动.

3）一般用于粘接金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质

四:胶水特性

1）由于1603hfr-
hs含有溶剂，在涂到粘接层面前应将其提前敞开大约三分钟让溶剂兄有一定程度的挥发。

五:注意事项

1）注意空气流通防火

2）不使用时注意必须盖上罐盖

3）在清洗器具和稀释时请用甲苯溶剂