日本大同模具钢DHA1 SKD61

产品名称	日本大同模具钢DHA1 SKD61
公司名称	东莞市弘超模具科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢
联系电话	0769-82621066 18002898666

产品详情

日本大同模具钢dha1/skd61,高耐磨热作钢-详细说明:

东莞市弘超模具科技有限公司位于著名的制造业重镇---中国广东省东莞市塘厦镇，主要从事模具钢材的销售和加工、塑胶模具开发设计及制造、精密注塑、模具表面缺陷（橙皮纹、麻点）处理等，公司下设模具材料事业部、模具制造事业部、模具表面处理事业部、注塑事业部、品质部、pmc、财务部、采购部、行政部等九个部门。模具材料事业部专业销售进口模具钢材，以日本大同特殊钢工模具钢【nak80、s-star、d-star、...

dha1---日本大同模具钢

耐磨性、抗疲劳性优异热作模具钢

dha1的特长:

细小球状碳化物均匀分布。

淬透性出色。

抗高温回火软化性强。

耐高温冲击和热疲劳性优异。

抗高温熔损性强。

dha1的用途:

铝、锌压铸模：使用硬度hrc41～48；

同上模具附件(柱塞套筒、冲头等)：使用硬度hrc45～50；

热挤压模：使用硬度hrc43～48；

热剪切刀片：使用硬度hrc35～45；

热冲压模：使用硬度hrc42～50；

其它一般热作工具。

dha1的化学成分 :

大同钢号dha1 jis相应钢号skd61

c0.32-0.42 si0.80-0.10 mn≦0.5 cr4.50-5.50 mo1.00-1.50 v0.80-1.20

dha1的热处理:

锻造温度：1100~900

热处理条件：退火820~870缓冷；淬火1000~1050油冷回火550~650空冷

硬度：退火（hb）≦229；淬火回火（hrc）≦53。

转变点：ac847~918；ar769~725；ms320。

品质保证: 提供原产地材质证明书，以确保您所购买的是正宗品牌模具钢---日本大同模具钢dha1！

信息来源: http://www.hongchao-dg.cn http://www.xinhongmouldsteel.com.cn

联系人:林先生

联系电话:86-0769-82621066 18925597988

传真号码:86-0769-82621099

联系地址:东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢