

SKH-9---日本越高速钢

产品名称	SKH-9---日本越高速钢
公司名称	东莞市弘超模具科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢
联系电话	0769-82621066 18002898666

产品详情

skh-9---日本不二越高速钢-详细说明:

东莞市弘超模具科技有限公司位于著名的制造业重镇---中国广东省东莞市塘厦镇，主要从事模具钢材的销售和加工、塑胶模具开发设计及制造、精密注塑、模具表面缺陷（橙皮纹、麻点）处理等，公司下设模具材料事业部、模具制造事业部、模具表面处理事业部、注塑事业部、品质部、pmc、财务部、采购部、行政部等九个部门。模具材料事业部专业销售进口模具钢材，以日本大同特殊钢工模具钢【nak80、s-star、d-star、...

skh-9---日本不二越高速钢

具有良好韧性的高性能高速度工具钢

skh-9的特长:

w-mo系（6-5-2型）高速度工具钢最有普遍性，尤其是skh-9（skh51）是在世界上用量很多，代替于w型高速度工具钢skh2.

碳化物组织细微，整齐，分布良好。而且组织均匀。所以耐磨性和韧性方面比较均衡。特别因为仅是碳含量上的增加或减少，因此不损坏高温特性，可连续且大幅度改变钢材性质。需要韧性时低碳素钢种适用，对硬度、耐磨性有要求的情况下适合选用高碳素钢种。

富有热作、冷作可塑性，被削性和研磨性也良好。

skh-9的用途:

切削用：钻头、丝锥、铰刀、圆锯、齿轮刀具、拉刀、刨刀等。

模具用：各种热作、冷作模及冲头、割刀、切条刀、各种轧辊工具等。

skh-9的化学成分:

不二越钢号: skh-9

jis相应钢号: skh51

化学成分(%) c0.85;si0.30;mn0.30;cr4.00;mo5.00;w6.00;v2.00。

skh-9的热处理:

锻造温度():1120~900徐冷。

退火:820~880 炉中徐冷。

淬火:预热820~880 徐冷;奥氏体化温度1210-1230 ;冷却剂a.o.h。

回火温度540-590 回火2-3次。

硬度hrc64-56。

品质保证: 提供原产地材质证明书, 以确保您所购买的是正宗品牌高速钢---日本不二越skh-9!

信息来源: <http://www.hc-hss.com> <http://www.hongchao-dg.cn>

联系人:林先生

联系电话:86-0769-82621066 18925597988

传真号码:86-0769-82621099

联系地址:东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢