

# 国产模具钢高耐腐蚀超镜面塑料模具钢

产品名称	国产模具钢高耐腐蚀超镜面塑料模具钢
公司名称	东莞市弘超模具科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢
联系电话	0769-82621066 18002898666

## 产品详情

fs136---国产超镜面塑料模具钢-详细说明:

东莞市弘超模具科技有限公司位于著名的制造业重镇---中国广东省东莞市塘厦镇，主要从事模具钢材的销售和加工、塑胶模具开发设计及制造、精密注塑、模具表面缺陷（橙皮纹、麻点）处理等，公司下设模具材料事业部、模具制造事业部、模具表面处理事业部、注塑事业部、品质部、pmc、财务部、采购部、行政部等九个部门。模具材料事业部专业销售进口模具钢材，以日本大同特殊钢工模具钢【nak80、s-star、d-star、...

fs136(4cr13siniv)---国产模具钢

高耐腐蚀超镜面塑料模具钢

fs136(4cr13siniv)是东北特殊钢集团最新研发的高质量耐腐蚀超镜面塑料模具钢，成分结构接近瑞典一胜百模具钢assab s136，性价比极佳。

fs136(4cr13siniv)的化学成分(%):

c0.36~0.45 ; si 0.90~1.20 ; mn0.40~0.70 ; cr13.00~14.00 ; ni0.15~0.3 ; v0.25~0.35 ; p<0.020 ; s<0.010。

fs136(4cr13siniv)牌号对照：

中国gb 4cr13

东北特钢ft64

瑞典一胜百assab s136

奥地利百禄bohler m310

日本大同daido s-star

美国aisi 420

日本jis sus420j2

德国din x42cr13

德国w-nr. 1.2083

fs136(4cr13siniv)的特性:

在国产s136(4cr13)的基础上,微调v、ni含量,优化合金配料,有效提高钢材纯净度,较大幅度降低s、p含量,钢锭经均匀化处理,改善合金成分的均匀性,成品钢材经高温回火作为最终热处理,软化硬度,改善组织,有效提高了耐腐蚀性能和镜面抛光性能。

fs136(4cr13siniv)的用途:

适用于耐腐蚀性和镜面抛光要求较高的塑料模具。

fs136(4cr13siniv)的热处理工艺:

退火: 880 缓冷

淬火: 1020~1100 油冷, 经500~800 二次预热

回火: 200~300 空冷 hrc52~50

fs136(4cr13siniv)的出厂状态:

退火状态: <235hb

预硬状态: hrc30~36

品质保证:提供原产地材质证明书及出货检验报告.

技术支持:配套专业的工程技术人员,无偿提供技术咨询服务及模具钢解决方案,欢迎来电洽询,索取最新技术资料.

主题:国产模具钢---fs136(4cr13siniv)

资料来源:东北特钢集团

编辑:东莞市弘超模具科技有限公司技术中心

信息来源: <http://www.hongchao-dg.cn> <http://www.xinhongmouldsteel.com.cn>

联系人:林先生

联系电话:86-0769-82621066 18925597988

传真号码:86-0769-82621099

联系地址:东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第16幢