

# LNP Thermocomp YF005

产品名称	LNP Thermocomp YF005
公司名称	东莞市合成塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇莞樟路九洲塑胶A座
联系电话	0769-28291028 15913733858

## 产品详情

Inp\* thermocomp\* yf005

热塑性聚酯弹性体

玻璃纤维增强材料

sabic innovative plastics

asia pacific web

删除产品与典型值比较查找替代品添加到“我的材料”

pdf 数据表电子邮件打印联系 ul ides

所有数据 一般信息 物理性能 力学性能 热性能

单位 英制 | 公制

## 产品说明

Inp\* thermocomp\* yf005 is a compound based on tpee resin containing glass fiber. also known as: Inp\* thermocomp\* compound yf-1005 product reorder name: yf005

总体

已商用：当前有效

材料状态

technical datasheet

资料 1

sabic innovative plastics asia pacific Inp\* thermocomp\*

搜索 ul 黄卡

亚太地区

供货地区

玻璃纤维增强材料

填料/增强材料

## 物理性能

	额定值	单位制	测试方法
比重	1.39		astm d792
收缩率 - 流动 (24小时)	0.0040	in/in	astm d955

## 机械性能

	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 2	397000	psi	astm d638
抗张强度 (断裂)	7900	psi	astm d638

伸长率 (断裂)	8.5	%	astm d638
弯曲模量	368000	psi	astm d790
弯曲强度	10000	psi	astm d790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法 astm d256
悬臂梁缺口冲击强度 (73 ° f)	6.3	ft · lb/in	astm d4812
无缺口悬臂梁冲击 (73 ° f)	23	ft · lb/in	astm d4812
热性能	额定值	单位制	测试方法 astm d648
热变形温度 (264 psi, 未退火, 0.126 in)	339	° f	