

tj104a脱金粉（退金水、退金剂、剥金剂）

产品名称	tj104a脱金粉（退金水、退金剂、剥金剂）
公司名称	深圳广发表面处理材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区春华路20号
联系电话	0136-32576973 13632576973

产品详情

tj104a脱金粉（退金水、退金剂、剥金剂）

一、产品编号：q/ys.915（tj104a牌）

二、产品特点：

本产品无毒无害，无重金属，无氰化物，专用于金镀层的退除。不伤底材，金的回收简单方便。

三、产品指标：

1.奶白色粉末，无气味

2.ph：5

3.比重：1.2±0.05

四、使用方法：

常温条件下将工件浸没在退金水原液中。退尽金层后取出工件，水洗即可。

五、注意事项：

退镀后的废液可回收金粉，回收金粉后的废液可做下一步回收。

tj-104脱金粉（常温）低温脱金粉

tj-104剥金粉是专为市场需求研发的一种用来退除电镀金层或化学沉金的特效产品。不含剧毒物，储存运输十分安全。是电镀厂，线路板厂，回收公司等的首选产品。特性：

- 1,退金速度快:根据镀层厚度一般2-30s即可退掉.
- 2,退金彻底:不含硝酸根离子,有效避免金流失.
- 3,回收率高达99%,黄金纯度可达24 k.
- 4,不腐蚀基材:退镀过程中,只和镀金层反应.对基体镀层如铜层,镍层等均无腐蚀.

操作条件:

tj-104剥金粉: 6-8 g/l xx化钠(钾): 20-50 g/l 水:

余量 温度: 室温 时间: 2-30 s

产品型号:tj-104 产地:日本

脱金粉（进口奶白色）日本脱金粉

tj-104脱金粉是专为市场需求研发的一种用来退除电镀金层或化学沉金的特效产品。不含剧毒物，储存运输十分安全。是电镀厂、线路板厂及回收冶炼公司的首选产品。

特性:

1,退金速度快:根据镀层厚度一般2-30s即可退掉.

2,退金彻底:不含硝酸根离子,有效避免金流失.

3,回收率高达99%,黄金纯度可达24 k.

4,不腐蚀基材:退镀过程中,只和镀金层反应.对基体镀层如铜层,镍层等均无腐蚀.

操作条件:

tj-104脱金粉: 6-8 g/l

x化钠(钾): 20-50 g/l

水: 余量

温度: 室温

时间: 2-30 s

日本(原装进口)脱金粉 tj-104脱金粉

特长:

1. 适用于各种 k金及纯金电镀后之退镀。
2. 脱金粉本体不含x化物。
3. 专为配合xx钠而设计之脱金剂。
4. 脱金含量可达 10克/公升脱金液,且效率稳定。

5. 含特殊氧化物,极容易从脱金液中回收纯金。

使用方法：

1. 溶液组成：tj-104 脱金粉 7-15g/l; x化钠 40g/l。

2. 处理温度：25-60 c

3. 处理时间：视厚度而定。

4. 过回收水 3-4 次。

5. 用水清洗 1-2 次 及 干燥 工件。

黄金洗金/tj-104脱金粉-免费提供提金技术

只要脱金粉在我公司购买，都可以免费获得提金、炼金最先进的技术，并随时可以向我们有十年提金经验的工程师咨询，边学边炼，见到真金为止。

说明：

1、tj-104-脱金粉（又名剥金剂、剥金粉、退金粉）是用于退镀电镀金层和回收黄金的一种特效化学产品。

2、不腐蚀基体镀层和基材（如铜、镍、锡）；退镀金速度快、彻底，一般二十秒左右都可以脱净。

3、1kg脱金粉可以回收到300g-500g黄金。

4、金回收率99%，bt-脱金粉经反复结晶，彻底清除硝酸根离子，避免回收金时与调ph值时的盐酸组成“王水”溶解海绵金，回收金纯度能达24k。

5、同传统回收工艺相比，使用本产品操作简单，所需场地小。

6、脱金粉不含剧毒物，储存、运输十分安全。

7、经销商也可以用脱金粉直接兑水配比成脱金水，然后再出售

日文、英文说明

金剥离剂（粉末状）“金剥离剂”は金メッキを剥がす、あるいは純金を溶解する際に特に効果を発揮します。金を完全に且つ素早く溶解し又は剥がしますが、メッキされた物体自体や金以外のメッキ層を腐蝕する事はありませんので、金だけを回収するのに便利です。また“金剥离剂”は劇物?毒物を含みませんので、保存や運搬に際しての安全性にも問題はありません。

au – stripping powder au – stripping powder is a kind of special product that can shed the surface layer of gold very effectively and quickly. it doesn't rusty the material and other physical layer, also doesn't contain toxin and safe to save and transform. it is proper to recycle the gold.

运输：广东地区可快递代收款；江浙沪都可以从上海办事处快递发货；其他省市可视情况发快递或货运。13632576973（姚先生）

包装：2*500g/罐 1kg起订

脱金粉(日本独家)退金粉 洗金粉

特长：

- 1.适用于各种 k金及纯金电镀后之退镀，尤其是电子线路版。
- 2.脱金粉本体不含氰化物。
- 3.使用时每公斤工作液需另添加氰化钠40克 / 公升。
- 4.回收率可达5ppm，即每1000公斤脱金水仅有5克纯金不能回收，且效率稳定。

使用方法：

- 1.溶液组成：gs-88 脱金粉 20-30g / l；氰化钠 40g / l.
- 2.处理温度：15-60 c
- 3.处理时间：视厚度而定。
- 4.过回收水 3-4 次。

5.用水清洗 1-2 次及干燥工件。

另提供回收技术咨询。

特效(原封进口)脱金粉 退金粉 脱金水 脱金剂

特长：

1. 适用于各种 k金及纯金电镀后之退镀。
2. 脱金粉本体不含氰化物。
3. 专为配合氰化钠而设计之脱金剂。
4. 脱金含量可达 10克/公升脱金液,且效率稳定。
5. 含特殊氧化物,极容易从脱金液中回收纯金。

使用方法：

1. 溶液组成：tj-104 脱金粉 20-30g/l; 氰化钠 40g/l。
2. 处理温度：25-60 c
3. 处理时间：视厚度而定。
4. 过回收水 3-4 次。
5. 用水清洗 1-2 次 及 干燥 工件。

tj-104超级脱金粉 退金粉 脱金水（适用于镀金废料、提金技术）

tj-104退金粉是专为市场需求研发的一种用来退除电镀金层或化学沉金的特效产品。不含剧毒物，储存运输十分安全。是电镀厂，线路板厂，回收公司等的首选产品。

特性：

- 1, 退金速度快：根据镀层厚度一般2-30s即可退掉。
- 2, 退金彻底：不含硝酸根离子，有效避免金流失。
- 3, 回收率高达99%，黄金纯度可达24k.
- 4, 不腐蚀基材：退镀过程中，只和镀金层反应。对基体镀层如铜层，镍层等均无腐蚀。

操作条件：

tj104退金粉：6-8g/l

水：余量

温度：室温

时间：2-30s

退金粉 脱金粉 脱金水（回收率极高）

tj-104脱金粉的特性和用途

- 1、脱金粉俗称：退金粉，剥金粉是用于退除铝镀金，树脂板镀金，铜镀金，塑料镀金，铁镀金等外表电镀金层中回收金的特效化学品。
- 2、退金粉俗称：脱金粉颜色为白色，采用进口化学品精制合成，无毒，无气味。
- 3、脱金粉退金速度快，普通镀金件只需15秒钟左右就可以彻底脱净，对基体没有损伤。
- 4、脱金粉用量少，1公斤脱金粉可以回收500克黄金。
- 5、在回收黄金时不用调节pH值，金回收率达到99.5%以上。
- 6、脱金粉提金回收金比传统提金工艺更简单、快速、方便、提金所需场地小。

最好用的脱金粉 脱金水 退金粉 日本原装进口

tj-104脱金粉是用于退除电镀金层或金矿中浸金的一种特效产品；

退镀金速度快、彻底，不腐蚀基体镀层；

使用寿命长，用脱金粉配制好的工作液脱金量可达4-6g/l，也就是说1kg脱金粉能溶解出500g黄金；

脱金粉不含剧毒物，储存、运输十分安全。

广发表面处理材料有限公司主要从事表面处理助剂和设备的生产，经营产品如下：

tj-104脱金粉、脱银粉、ty-100电解脱银粉、电解脱金粉、无氰脱金水、定影液电解提银机、镀银件(led)电解提银机、吸金树脂、锌丝、吸金网、坩埚、熔金银机、过滤纸、过滤布、过滤泵、银试纸等、全套回收金银的设备和化工原料，凡用本公司产品免费学习提金银回收技术！

发货方式：广东省内可代收货款或经淘宝拍下直接发货 13632576973 姚生