

PBT 140PG3 台湾南亚 15%玻纤增强

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PBT 140PG3 台湾南亚 15%玻纤增强 |
| 公司名称 | 东莞市景亿塑胶有限公司 |
| 价格 | 18600.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:140PG3 防火等级:无卤阻燃UL认证94 V-0 产地:台湾/惠州 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址） |
| 联系电话 | 18925455957 18925455957 |

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您介绍一款优质的增强材料——PBT 140PG3 台湾南亚 15%玻纤增强。我们将从型号、防火等级和产地三个角度详细描述该产品，并介绍一些可能被忽略的细节和知识，为您提供全面的购买指导。

型号：PBT 140PG3

PBT

140PG3是一款高性能增强材料，适用于多种领域的塑料制品。下表列出了一些关于该型号的详细信息：

| | |
|-------|------------|
| 属性能植料 | 15%玻纤 |
| 防火等级 | UL认证94 V-0 |

通过添加15%的玻纤增强材料，PBT 140PG3具有出色的机械强度和尺寸稳定性，可满足各种严苛的应用环境。UL认证94 V-0的防火等级使其在火源附近的场景中具备良好的防火性能，大限度地保护使用者的安全。

南亚PBT工程塑料

产地：台湾/惠州

PBT 140PG3由台湾南亚公司生产，同时也在惠州进行生产和配送。南亚作为一家拥有多年经验的专业塑料企业，以其卓越的质量和可靠的供应能力享誉业界。我们的合作伙伴在惠州设有现代化生产基地，能够保证及时交付，并提供优质的售后服务。

需要注意的是，PBT 140PG3的适用温度为-40 至+140 ，使用时请在指定温度范围内操作，以确保产品性能。

成型條件

(1)南亞PBT樹脂的加工溫度為250~265 ，若樹脂溫度超過275 以上，短時間的滯留將導致物性降低或分解等問題。

(2)模具溫度，大約40~80 較適合，當欲得到美觀的成形品表面或良好的尺寸安定性，模具溫度亦須注意。總之，強化規格或精密成形之PBT成品則需較高的模具溫度。

(3)成形完成時，必需將料管中剩餘的樹脂排出，並以PE、PP或PS清洗料管。

模具

(1)模具之表面加工：對於強化規格其成形所需的模具，需將模具表面電鍍或刨光、淬火以確保模具的耐久性。

(2)澆口(gate)：SIDE-GATE,PIN-GATE等澆口種類均可使用，而其澆口尺寸之參考值，如下表示：

(3)排氣孔:為解決成形品因排氣不良而產生燒焦現象，厚度0.02mm，寬1~5mm的排氣孔尺寸可供參考。

在购买PBT 140PG3之前，您可能还关心以下几个问题：

该材料适用于哪些行业和应用场合？

如何正确储存和运输PBT 140PG3？

需要测试该材料的性能是否符合需求怎么办？

关于这些问题，我们将在接下来的几篇文章中为您一一详解。敬请关注。