

ZAlSi8MgBe铸造铝合金

产品名称	ZAlSi8MgBe铸造铝合金
公司名称	宁波高新区亿威物资有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州钢材市场4号门内
联系电话	86-057488125378 18058259531

产品详情

宁波市亿威物资有限公司生产供应zalsi8mgbe,zalsi8mgbe铝合金,zalsi8mgbe铝硅镁铍多元合金,zalsi8mgbe铝铍,zalsi8mgbe(zl116)铸造铝合金,zalsi8mgbe(zl116),铝合金zalsi8mgbe,合理的价格,专业的品质,热诚的服务,为你提供最优质的产品,欢迎前来订购! zalsi8mgbe(zl116)铸造铝合金 材料名称：铸造铝合金(t4态,s)

牌号：zalsi8mgbe 标准：gb/t 1173-1995 特性及适用范围：为铝硅镁铍多元合金。含有少量铍可与杂质中允许较多的fe形成化合物,使粗大针状的含fe相变成团状,同时be还有促进时效强化的作用,因此显著提高了合金的力学性能和耐蚀性,使其成为铝-

硅合金中高强度品种之一。由于合金的含硅量较高,有利于获得致密的铸件。 化学成份：铝 al：余量 硅 si：6.5~8.5 铜 cu：0.3(杂质) 镁 mg：0.35~0.55 锌 zn：0.3(杂质) 锰 mn：0.1(杂质) 钛 ti：0.10~0.30 铍 be：0.15~0.40 锆 zr：0.20(杂质) 磷 b：0.10(杂质) 锡 sn：0.01(杂质) 铅 pb：0.05(杂质) 铁(砂型铸造)：0.000~0.600 铁(金属型铸造)：0.000~0.600

注：杂质总和:(砂型铸造) 1.0;(金属型铸造) 1.0 力学性能：抗拉强度 b(mpa)：255 伸长率 5(%)：4 硬度：70(5/250/30)hbs 热处理规范：固溶处理:535±5,10~14h;时效处理:175±5,6h。

铸造方法：砂型铸造