

## BS431S29密度用途厂家

产品名称	BS431S29密度用途厂家
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

1.4057 /X17CrNi16-2国际标识符AISI431，BS431S29，SIS2321，GOST14Ch172N，SUS431，WL4044，SS2321，2H17N2、AFNOR Z15CrN16-02Type431特性及用途：Type431调质处理硬度Type431现货库存是一种耐腐蚀，耐酸的马氏体铬钢，含镍添加剂。铬碳化物的形成和相关的贫铬区域使得该材料易于发生晶间腐蚀。Type431调质处理硬度Type431现货库存通常被称为AISI 431。主要应用于机械工程，如压力盘，石油石化工业和航空。不锈钢装饰管做固溶处理的作用：  
1.固溶处理能保证不锈钢管表面组织结构和成分需求保持一致，二手房门店 刚刚结束的各地楼市成不一。如果304不锈钢装饰管产量得不到有效控制，304不锈钢装饰管企业的效益很难有所好转。304不锈钢装饰管已成为建筑师们选择的具有成本效益 304不锈钢装p管，316和317不锈钢是含钼不锈钢种。Type431调质处理硬度Type431现货库存——材料数据表Type431特点可焊性：好可加工性：5（1=非常差-10=好）可抛弃性：是的腐蚀等级：2（0=弱-5=好）Type431化学成分：碳C：0.12~0.22硅Si： 1.00锰Mn： 1.50磷P： 0.040硫S： 0.030铬Cr：15.00~17.00钼Mo：—镍Ni：1.50~2.50钒V：—Type431交货条件+QT800抗拉强度，Rm：800-950MPa屈服强度，Re > 600MPa伸长率，A：> 10%硬度HB：251-299；Type431交货条件+QT900抗拉强度，Rm：900-1050MPa屈服强度，Re > 700MPa伸长率，A：> 12%硬度HB：284-331；上海威力金属集团有限公司企业本着“诚信、互利”的宗旨，竭诚为制造企业和供应质量优异的耐腐蚀合金。