



diameter of particle 粒度组成 (重量) %	0-2	30-70	25-60	0-13
size				
总粒度范围 size range	20-80目 20-80 mesh		燃点 ignition point	610
镁含量 (重量) % mg content	》 92		安息角 repose angle	< 30 °
阻燃时间 inhibiting time	1000 >18秒		松装密度>0.75 g/cm3 apparent density	
注：用户可根据需要自行选择镁含量及粒度。 note : the content and grain is selected according to the user ' s demands.				

### 3.脱硫效果

铁水起始含硫量 initial sulfur content of hot metal I	0.025%
铁水终点含硫量 end sulfur content of hot metal	0.001%

### 4.运输贮存

#### 3.transportation and storage

本产品可海运，铁路或公路运输。在运输的过程中，包装物要有托盘，应有遮盖物，避免雨雪。运输安全可靠，产品自燃点610 ° 以上，不必采取特殊防火、防爆措施，贮存时应存放干燥，通风良好的库房内，保质期为产出之日起6个月。

### 5.产品包装

#### package

本产品采用二层密封包装。内层为聚乙烯膜（ctb/t4456---1996），外层为柔性集装袋（gb10454---89）每袋净重500公斤。也可按用户要求提供包装。

