

德国爱彼斯 ALTECH PA6 A 3030/100 GB30 PA6 30%玻璃珠填料

产品名称	德国爱彼斯 ALTECH PA6 A 3030/100 GB30 PA6 30%玻璃珠填料
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

ALTECH PA6 A 3030/100 GB30

Polyamide 6

ALBIS PLASTIC GmbH

30% 玻璃珠

产品说明：

ALTECH PA6 A 3030/100 GB30是一种聚酰胺6（尼龙6）产品,含有的填充物为30% 玻璃珠。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。ALTECH PA6 A 3030/100 GB30的应用领域包括工程/工业配件、建筑应用、房屋、汽车行业和体育用品。特性包括:

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

稳定

物性信息：

基本性能增强材料

添加剂

用途

玻璃珠, 30% 填料按重量

加工稳定剂

车轮

齿轮

	建筑材料	
	建筑应用领域	
	汽车领域的应用	
	体育用品	
	外壳	
	轴承	
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.36
相对粘度 1		2.94
拉伸模量额定值单位制测试方法		4100
拉伸应力		70.0
拉伸应变 (断裂)		6.0
弯曲模量		4000
弯曲应力		115
简支梁额定值单位制测试方法		
--		3.0
-40 ° C		3.0

简支梁无缺口冲击强度

-- 30

-40 ° C 25

热变形温度值单位制测试方法 70.0

维卡软化温度 203

注射成型值热风干燥机 80

干燥时间 - 热风干燥机 2.0 到 12

建议的最大水分含量 0.15

加工（熔体）温度 270 到 290

模具温度 80 到 100