高纯型硅酸铝电丝纤维板 硅酸铝

产品名称	高纯型硅酸铝电丝纤维板 硅酸铝
公司名称	大城县信盟石棉化工有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北大城 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	86-03165196558-5962870 13582664960

产品详情

材质	硅酸铝	产地	河北大城
产品类别	硅酸铝制品	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.035	等级	a
低温弯折≤	2	断裂伸长率	1
规格	齐全	抗弯强度	1
抗压强度	2	品牌	信盟
使用温度	1260	芯材	硅酸铝
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

生产工艺：各种硅酸铝纤维板，采用对应的普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维作原料，用真空吸滤工艺或胳制法制成。

各种硅酸铝纤维板除具有对应具有散状的硅酸铝纤维棉优良性能外，产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有优良的耐火、保温性能 。
加热不膨胀、质轻，施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的 理想节能材料。

分类温度：普通型硅酸铝电丝纤维板1100°C高纯型硅酸铝电丝纤维板1260°C高铝型桂酸铝电丝纤维板1360°C含锆型硅酸铝电丝纤维板1430°C

技术特性：低导热率，低热容量优良的热稳定性抗热震性耐压强度高，并具良好韧性工作温度：取决于热源种类，环境气氛及材料使用条件

应用：a、工业窑炉壁衬，砌体保温层b、高温窑炉的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板c、高温、高热设备隔热、保温d、宇航、造船业隔热、防火、隔音、绝缘项目品名 普通型 标准型 高纯型 高铝型 含锆型分类温度（°C） 1100 1260 1260 1360 1430工作温度（°C） ＜1000 1050 1100 1200 1350颜色 白 白 洁白 洁白 洁白体积密度（kg/m3） 96/128 96/128 96/128 128/160

128/160永久线收缩（%）（保温24小时，保积密度128kg/m3） -4(1000°C)-3(1050°C) -3(1100°C) -3(1200°C) -3(1350°C)各热面温度下导热系数（w/mk）(体积密度128kg/m3) 0.09（400°C）0.176（800°C） 0.08（400°C）0.180（800°C） 0.09（400°C）0.176（800°C）0.22（1000°C） 0.132（600°C）0.22（1000°C） 0.176（800°C）0.22（1000°C）抗拉强度（mpa）(体积密度kg/m3) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04化学组成（%）

al2o3 44 46 47-49 52-55 39-40al2o3+sio2 96 98 99 99 -al2o3+sio2 - - - - 99+zro2 - - - - 15-17fe2o3 ＜1.2 ＜1.0 0.2 0.2 0.2na2o+k2o ≤0.5 ＜0.4 0.2 0.2 0.2产品尺寸（mm） 常用规格：7200×610×10-50：其它规格用户要求制作