

# TPEE美国杜邦3046

产品名称	TPEE美国杜邦3046
公司名称	奥亚（东莞）塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87120762 18128015760

## 产品详情

### tpee性能及用途：

产品特性：· 优异的抗弯曲疲劳性能 · 极强的耐撕裂，抗蠕变性 · 使用温度范围宽（-50--180 °C） · 良好的耐磨性能,回弹力好,反拨性高 · 出色的耐冲击性能,尤其是在低温(-40 °C) · 极好的耐油及耐化学性能 · 极佳的电气性能及电荷承受能力 · 可与pc、pvc、abs、pbt、pet共混和粘结 · 易加工，可以注塑、挤出、吹塑、和熔融铸塑 · 与油漆，胶水和金属均具有极好的粘结性 · 硬度范围大（30d-82d），着色方便

高性能级特点高性能级特点高性能级特点高性能级特点：：：：结构强度高、耐蠕变性好、回弹性优异、抗冲和耐弯曲疲劳、耐磨、尺寸稳定。在低温时具有柔韧性，在高温下也能保持良好的性能。除此而外，它还能抵制许多工业化学品、油和溶剂导致的腐蚀。 高性能级高性能级高性能级高性能级tpee的用途用途用途用途：：：：安全气囊盖板、汽车卫星天线线扣、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘、底盘耐石击涂层等、电线电缆芯线、无声齿轮 注意事项注意事项注意事项注意事项：：：：tpee具有常温下耐水解性，不与空气中的水分反应，它有微弱的吸水性，为了制件的完美，在使用前需要干燥，虽然水分含量在0.1%以下时，挤出和模压加工不会产生缺陷。 tpee在酸性介质存在时，在高温下会降解。因此，tpee不能与酸性助剂配合。tpee的粘度对剪切速率不太敏感，在低剪切速率（如挤出）下更是如此。 高性能级高性能级高性能级高性能级tpee的加工工艺的加工工艺的加工工艺的加工工艺：：：：本产品成型加工前，须在80~110 °C的鼓风烘箱中，干燥4~6小时。回头料可与新料混合使用，但加入量不应超过25%。注射成型注射成型注射成型注射成型：：：：料温应比产品熔程高5~15 °C，模温为20~50 °C，注射压力为60~100mpa,注射速度为中低速。挤出成型挤出成型挤出成型挤出成型：：：：螺杆长径比最好为24:1，料筒温度应比产品熔程高5~10 °C