

# 低收缩 EastarPETG 美国伊士曼 DN011 高清晰度 家电部件 个人护理

产品名称	低收缩 EastarPETG 美国伊士曼 DN011 高清晰度 家电部件 个人护理
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PETG塑胶原料 型号:DN011 用途:家电部件 个人护理
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

低收缩 PETG 美国伊士曼 DN011 高清晰度 家电部件 个人护理

# Eastar DN011

Copolyester

Eastman Chemical Company

物性信息：

基本性能

[E118289-552708](#)

脱模

抗撞击性，良好

耐化学性良好

清晰度，高

收缩性低

添加剂  
特性

用途	脱模性能良好 Cosmetic Packaging  Decorative Displays  地板保养/维修  个人护理  护罩  化妆品  家电部件  容器 粒子 注射成型	
形式 加工方法 物理性能额定值单位制测试方法		1.23
收缩率 - 流动		0.40
硬度额定值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		1800
抗张强度		
屈服, 23 ° C		44.0
断裂, 23 ° C		54.0
伸长率		

屈服, 23 ° C	4.0
断裂, 23 ° C	330
弯曲模量 (23 ° C)	1800
弯曲强度 (23 ° C)	66.0
<b>悬臂梁冲击强度测试方法</b>	
-40 ° C	77
23 ° C	无断裂
<b>无缺口悬臂梁冲击</b>	
-40 ° C	无断裂
23 ° C	无断裂
<b>装有测量仪表的落镖冲击</b>	
-40 ° C, Energy at Peak Load	46.0
23 ° C, Energy at Peak Load	46.0

### 热性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火 73.0

1.8 MPa, 未退火 64.0

### 透射率额定值单位制测试方法

总计 92.0

常规 89.0

雾度 < 1.0

注射成型值单位制 71.0

干燥时间 6.0

加工（熔体）温度 249 到 271

模具温度 16.0 到 38.0

低收缩 EastarPETG 美国伊士曼 DN011 高清晰度 家电部件 个人护理