玻璃粘金属用uv胶水

产品名称	玻璃粘金属用uv胶水
公司名称	东莞市耀威工业材料有限公司
价格	150.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边工业园131号
联系电话	86-076985320293 13925702159

产品详情

5801紫外线固化胶粘剂

性能特点：

5801是单组分uv/可见光固化改性丙烯酸酯结构胶，具有气味低、固化快、粘接强度高、固化后胶层韧性高，能耐强冲击力、耐黄变、耐水及耐冷热性优异，固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点。耐温范围-40℃-100℃

用途：

本品用于玻璃与金属的粘接，适用于玻璃家俱、灯饰等的粘接、组装。

涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，根据需要确定涂胶量，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于紫外灯下数秒即可定位，清除周围多余胶水，继续照射30～60s即可达到最大强度。

产品性能：(18w飞利浦紫外灯365nm为准)

性　能	测试方法或条件	测试结果
		5801

化学成分		丙烯酸酯
外观	目测	琥珀色透明液体
密度		1.05g/cm3
粘度/mpa · s	25°C，ndj-1旋转粘度计	500

固化物性能：

性　能	测试方法或条件	测试结果
		5801
硬度/邵d		55
断裂伸长率/%	din53455	120%
吸水率	20°C，24小时	0.3%
拉力/kg	23mm铝饼/玻璃	＞700kg
扭力	23mm铝饼/玻璃	23n-m

注意事项：

1、 本品含有甲基丙烯酸及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。

2、 阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。

3、 储存期：一年