

# 优质钨铜合金，钨合金，钨铜棒，钨铜板

产品名称	优质钨铜合金，钨合金，钨铜棒，钨铜板
公司名称	洛阳科发有色金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:洛阳 牌号:CuW 主要金属含量:70~80(%)
公司地址	洛阳市老城区邙山镇苗黎路3号院
联系电话	0379-62263721 13513847096

## 产品详情

产地	洛阳	牌号	CuW
主要金属含量	70~80(%)	杂质含量	20-30(%)
粒度	00(目)		

用途：主要用于电火花加工硬质合金或合金钢模具、高速钢以及做高低压电器开关、触头等。

规格：1.棒：(10-60)mm × (150-350)mm

2.方坯: (3 × 3)mm- (45 × 45)mm × 350mm

3.异型制品(按需方图纸)

钨铜及钨银合金电触头代表符号、化学成分和物理机械性能

电触头	代表符号	cu	ag	杂质总合	w	密度	硬度hb	电阻率	导电率iac	折
产品名称										
铜钨系 列w-cu alloy	铜钨(50)	cuw(50)	50 ± 2	0.5	余量	11.85	115	3.2	54	
	铜钨(55)	cuw(55)	45 ± 2	0.5	余量	12.30	125	3.5	49	
	铜钨(60)	cuw(60)	40 ± 2	0.5	余量	12.75	110	3.7	47	
	铜钨(65)	cuw(65)	35 ± 2	0.5	余量	13.30	155	3.9	44	
	铜钨(70)	cuw(70)	30 ± 2	0.5	余量	13.80	175	4.1	42	79
	铜钨(75)	cuw(75)	25 ± 2	0.5	余量	14.50	195	4.5	38	88
	铜钨(80)	cuw(80)	20 ± 2	0.5	余量	15.15	220	5.0	34	98
	铜钨(85)	cuw(85)	15 ± 2	0.5	余量	15.90	210	5.7	30	10
	铜钨(90)	cuw(90)	10 ± 2	0.5	余量	16.75	260	6.5	27	11
银钨系	银钨(30)	agw(30)	70 ± 1.5		余量	11.75	75	2.3	75	

列silver- w alloy	银钨(40)	agw(40)		60 ± 1.5		余量	12.40	85	2.3	66
	银钨(50)	agw(50)		50 ± 2.0		余量	13.15	105	3.0	57
	银钨(55)	agw(55)		45 ± 2.0		余量	13.55	115	3.2	54
	银钨(60)	agw(60)		40 ± 2.0		余量	14.00	125	3.4	51
	银钨(65)	agw(65)		35 ± 2.0		余量	14.50	135	3.4	48
	银钨(70)	agw(70)		30 ± 2.0		余量	14.90	150	3.8	45
	银钨(75)	agw(75)		25 ± 2.0		余量	15.40	165	4.0	41
	银钨(80)	agw(80)		20 ± 2.0		余量	16.10	180	4.6	37