

# 硅橡胶热硫化粘接底涂剂

产品名称	硅橡胶热硫化粘接底涂剂
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道大坪社区樟企路57号（注册地址）
联系电话	15915384228

## 产品详情

### 硅橡胶热硫化粘接底涂剂tj-45b

硅橡胶热硫化粘接底涂剂tj-45b产品为深圳市泰科科技有限公司生产，所属品牌为泰科。公司成立于2001年，专业生产高中档硅胶色母、硅胶粘接剂、硅胶处理剂、硅胶硫化剂、硅胶催化剂、硅胶油墨等硅橡胶助剂，泰科硅胶助剂涵盖欧美技术支持，多年来的生产经验，泰科科技已经成为硅橡胶助剂行业专家，泰科公司对于所有销售产品的质量都严格把控，让难粘材料不再成为难事。好硅橡胶热硫化粘接底涂剂不再难找——泰科科技永远的追求！

tj-45b是用于硅橡胶与各种金属（钢、铜、铝及不锈钢等）以及塑料（如尼龙等）热硫化粘接的粘接底涂剂。用本胶粘剂复合后的硅胶复合材料，具有良好的耐热性，尼龙与硅胶复合材料180 烘烤4个小时后仍粘接良好。

#### 物理性能

外观	无色至淡黄色透明液体
比重	约0.85
粘接强度	硅橡胶破坏
溶剂	甲苯、醇、烷烃类混合物

#### 使用方法

表面处理：喷砂或砂纸打磨后用有机溶剂（去脂油、乙酸乙酯、丙酮等）脱脂。稀释：浸涂或者喷涂施胶可用甲苯作1倍的稀释，涂刷施胶不作稀释。施胶：可用刷涂、浸涂或喷涂的方法上粘接底涂剂。干燥：常温放置半个小时以上或者110 ~ 120 干燥15分钟。硫

化：适合过氧化物硫化的硅胶材料，硫化条件：尼龙150 -160 ，金属160 -175 。

## 注意事项

- 1.本粘接剂含易燃的有机溶剂，涂刷时应在通风、远离火源的环境中；
- 2.若有粘接不良现象，如下工艺是最容易忽略的：1)材未处理干净；2)接剂涂覆太厚，容易产生气泡；
- 3)粘接剂未完全干燥，容易产生粘接不良。
- 4)工环境的影响：施胶环境湿度大于75%时，会造成粘接效果不良。

## 包装及储存

包装：tj-45b粘接剂包装为1000ml/瓶.

储存：放置阴凉、通风、干燥、25 以下的库房密闭储存，禁止日光直接照射。有效期：6个月。

## 泰科服务：

免费提供样品试样：我公司与联昊通,佳吉等快递有合作,送货准时快捷方便,省内发货,当天或次日可以到货；省外当天发货，两到三天到货,订购五公斤以上产品由我公司承担邮费;可提供相关检测报告（rohs、lfgb、卤素和fda等多项欧盟检测报告）质量放心价优,产品规格可根据客户要求做;完善的售后服务和技术指导,我们将用最新的科技、最优的品质为您提供最佳的问题解决方案

图片仅供参考，订购以实物为准，请谅解，谢谢！