

异戊橡胶（IR）LH IR60

产品名称	异戊橡胶（IR）LH IR60
公司名称	茂名市宝润化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:LH 型号:IR60 原产地:茂名
公司地址	中国 广东 茂名市人民南路198号物业大厦801房
联系电话	0668-2888887

产品详情

产商	LH	型号	IR60
原产地	茂名		

一、[产品指标]异戊橡胶技术指标

指标名称	ir60	ir70	ir80	ir90
外观	乳白色半透明块状固体，胶质均匀，无油污，无污点			
净重	25±0.125kg			
门尼粘度ml1《4100ec	55-64	65-74	75-84	85-95
每批内门尼粘度偏差	±4	±4	±4	±4
拉伸强度，mpa23oc，	29.5	29.5	29.5	29.5
扯断伸长率，%	700	700	700	700
挥发分，%	0.7	0.7	0.7	0.7
灰分，%	0.5	0.5	0.5	0.5
铁含量，%	0.003	0.003	0.003	0.003
铜含量，%	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
防老剂含量，%	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0

ir是结构和性能与天然橡胶接近的合成胶。

与天然胶相比，ir更为纯净，不含蛋白质和脂肪酸等非橡胶成分。

二、[产品用途及特点]异戊二烯橡胶（ir）产品描述

异戊二烯橡胶（ir）是一种具有高顺式-1，4含量和高分子量的溶液聚合的聚异戊二烯。

ir无色，胶质均匀且杂质含量低，具有较好的流动性，易于提炼。ir适用于天然橡胶的所有应用领域，例如轮胎，胶带，胶管，胶鞋和其它橡胶制品，同时具备许多天然橡胶所没有的优点，纯净、无杂质、凝胶含量少、质量均一、透明有光泽，因而可用于生产高纯净制品和对分子结构规整性要求很高的产品等。例如，它可用于食品、医药的包装和密封、医用胶塞和聚异戊二烯橡胶垫片，婴儿奶瓶嘴、卫生保健、粘合剂和颜色非常浅或透明的橡胶制品。

下面是测定橡胶机械性能所用硫化胶试样的配方。

混炼胶配方 (oct 14925-79)

份数

异戊橡胶 100

氧化锌 5

硬脂酸 2

硫磺 1

促进剂d 3

促进剂dm 0.6

销售规格

指标名称测试方法单位标准值

生胶

门尼粘度 gb/t 1232.1 ml55-95

挥发分 iso248 %mass 0.7

灰分 iso 247 %mass 0.5

铁含量 gb/t 11202 %mass 0.003

铜含量 gb/t 7043.2 %mass 0.0001

防老剂含量分光光度法 %mass 0.7-1.0

销售规格

指标名称测试方法单位标准值

混炼胶

拉伸强度 gb/t 528 mpa,23oc 29.5

扯断伸长率 gb/t 528 % 700

包装

ir用低密度聚乙烯薄膜（lldpe）和牛皮纸聚丙烯纸塑复合袋双层包装，每个胶包净含量为25.0kg(允许±0.5%)

贮存

ir应贮存于清洁、干燥。通风良好、避免光照和温度适宜的贮存室。在正确的贮存条件下，ir的保质期为两年。

最终用户须知

在制成品用于食品接触包装，玩具，或其它与人体接触的用途的情况下，制造商必须遵守相关规定。某些标准或法规要求对制成品的性能，如组分迁移/洗出特性进行测试，制成品制造商必须对此类测试负责。

医疗、卫生、化妆品等应用及商标的使用

在事先获得书面许可的情况下，ir在特定情况下可用于下列产品或用途：

化妆品（不包括包装及运输应用）药物及其他医药用品（不包括包装及运输应用）其他橡胶制品

三、[产品运输]

零散由物流配送，整车由专车发运，可自理或委托代办运输。

四、[产品价格]

以上价格仅供参考，价格随行就市，以询盘日报价为准。

五、[宝润化工]

资格：茂名石化一级代理；

理念：诚信经营，以人为本；

宗旨：质量第一，信誉至上，货真价实，质优价廉。

六、[友情联络]

13709627979张生，1030331609q~q；<http://www.baorun999.com>

茂名市宝润化工有限公司·中国广东·广东茂名·南方油城·美丽的现代化海滨城市·热诚欢迎你！