

# 硅橡胶喷涂色油

产品名称	硅橡胶喷涂色油
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道大坪社区樟企路57号（注册地址）
联系电话	15915384228

## 产品详情

### 硅橡胶喷涂色油

#### 产品简介

喷涂油墨是由专用的喷涂基胶与各种色粉及多种助剂调制而成的双组份油墨，用于需装饰或雷雕的硅胶产品或按键的表面喷涂，可根据色卡潘通号或客户要求调各种颜色。本产品适用于机喷或手喷作业。

#### 产品特点

固化快，室温可操作时间长，附着力好，耐磨好，光泽度高。

#### 物理性能

外观 油墨：粘稠液体 b剂tk-01304：无色至浅黄色透明液体

比重（25℃） 油墨：约0.9g/ml tk-01304：约0.85g / ml

#### 使用方法

将油墨充分搅拌均匀，按油墨/120#白电油或甲苯/b剂=100/400/2稀释，搅拌均匀用300目网布过滤后，即可手喷或机喷于洁净的硅胶按键表面。固化：立式烘箱10分钟/180，或烘道6分钟/220。

## 包装及储存

- 1、喷涂色油包装为5公斤/白色pe桶。
- 2、本品按易燃物品运输和储存。于避光避热的通风处，25 以下密闭保存，保存期六个月。

## 注意事项

- 1、本品使用过程中，一定要避免含氮、磷、硫物质的污染，否则会导致本品无法固化。请特别留意稀释剂的纯净性。
- 2、本品含易燃溶剂，容易挥发，请密封贮存。应在通风、远离火源的环境中使用并做好人员防护。
- 3、tk-01304在存放过程中颜色会稍微变深，但使用效果和对硅橡胶制品的颜色没有影响。
- 4、在使用时边喷涂边搅拌或都每隔10-15分钟搅拌一次。在开释时请使用说明书上指定的开油水，避免出现不良外观。
- 5、配好后没有使用完的产品应放入冰箱中0-10 密封存放，但请再次使用时要充分搅拌均匀，最好在24小时内使用完。
- 6、本说明提供之数据系我公司实验室所得，仅供参考，并不能代表客户使用的最终结果，我公司不承担因此而造成的任何法律责任。

## 普通用途硅橡胶喷涂油墨物性说明

型号	品名	耐热（ ）	耐光等级	有机/无机	rohs标准	色光	备注
4101	朱红色	260	4	有机	○	黄光红	
4102	艳红色	300	8	有机	○	中性红	
4105	玫瑰红色	220	4	有机	○	蓝光红	

4141	荧光红色	200	4	有机	○	蓝光水红	*
4205	橙色	200	4	有机	○	红光橙	
4242	荧光橙色	220	4	有机	○	中性橙	*
4329a	有机黄tr色	240	7	有机	○	蓝光黄	
4331	深黄色	200	7	有机	○	红光黄	
4334	耐热黄	300	8	有机	○	红光黄	
4400	绿色	300	8	有机	○	蓝光绿	
4408a	荧光艳绿色	220	4	有机	○	中性绿	*
4508	蓝色	300	8	有机	○	绿光蓝	
4520	天蓝色	400	8	无机	○	红光蓝	
4521	深蓝色	400	8	无机	○	绿光蓝	
4601	咖啡色	400	8	无机	○	中性	
4602	茶色	200	8	无机	○	红光黄	
4701	紫r色	300	8	有机	○	红光紫	
4741	荧光紫色	220	4	有机	○	中性紫	
4808	导电碳黑色	300	8	无机	○	绿光黑	
4809	黑色	300	8	无机	○	绿光黑	

4925	白色	400	8	无机	○	蓝光白	
49010	银b色	300	8	无机	○	银黑	
4997	银w色	300	8	无机	○	银白	

备注：1、“○”标记为符合rohs无毒标准；

2、“\*”标记为荧光色；

3、以上说明仅供参考，特殊应用需试验为准。