

代理PA66日本旭化成 1402G 玻璃纤维 加纤30%增强 抗热老化性 注塑级 汽车领域

产品名称	代理PA66日本旭化成 1402G 玻璃纤维 加纤30%增强 抗热老化性 注塑级 汽车领域
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

密度	干	ASTM D-792	1.14	
		ASTMD792	1.14	g/cm
收缩率	MD2.0mm	ASTMD995	1.3	%
	TD2.0mm	ASTMD995	2.0	%
吸水率	干	旭化成方法	1.3-2.0	%
	(23 ° C,24hr)	ASTMD570	2.5	%
断裂伸长率	23 ° C	ASTMD638	50	%
		ASTM D638/ISO 527	50	%
断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638	50(250)	%
抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790	118(54)	Mpa
抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790	2.8(1.2)	GPa
拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638	79(57)	Mpa
洛氏硬度	23 ° C	ASTMD638	79	Mpa
	干(湿)	ASTM D-785	120(108)	R scale
	干(湿)	ASTM D-785	80(55)	M Scale
磨耗率				