

原子灰（机械行业专用原子灰）

产品名称	原子灰（机械行业专用原子灰）
公司名称	佛山市顺德区锐翔涂料有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:锐翔 保质期:6（个月）
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 顺德
联系电话	86 0757 15302310590/26996566

产品详情

品牌

锐翔

保质期

6（个月）

一、产品组成

不饱和聚脂树脂、改性树脂、颜料、填料、防沉降材料、助剂和固化剂按100：2配制而成。

二、产品特点

涂刮性能好,并有良好的耐温变性能、优异的附着力和弹性。能耐一定的烘烤性。主要用作于客车涂装工艺中封闭中涂前，底材凹坑、针缩孔、裂纹和小焊缝等缺陷的填平与修饰，满足面漆前底材表面的平整、平滑。对玻璃钢制品也有良好的修补性。

三、主要技术参数

项目	指标	试验标准
外观	颜色一致,无肉眼可见颗粒	目测
气干性	满足客户要求	gb/t1728-79
稠度	9-12cm(特殊除外)	gb/t1749
涂刮性能	易涂刮,手感好(适宜大板涂刮)	
打磨性	较易打磨,出粉快	
耐高温性	干透后烘140℃无鼓泡、无开裂 凝胶后烘80℃无鼓泡、无开裂	
柔韧性	≤50mm	gb/t1748

冲击强度	≥13kg.cm(或35 kg.cm不脱落)	gb/t1732
附着力	≥50kg/1.2cm2	gb/t5210

四、施工参考：

- 1、将主灰与固化剂按100：2调匀（使色泽一致），并在凝胶时间内用完。
- 2、将调好的腻子涂刮在打磨后的双组份底漆或已处理好的冷轧板表面，如需厚涂刮，最好分多次薄刮至所需厚度。涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，确保有良好的附着力。刮灰后0.5-1h为最佳湿磨时间。2-3h为最佳干磨时间。

五、注意事项：

- 1、原子灰一旦混入固化剂，就不能再装入罐内，用后立即加盖，以免溶剂挥发引起主灰变质，严禁掺入“天那水”等溶剂来调稀原子灰进行施工。
- 2、温度低时及湿度大时，涂膜的固化时间会稍延长。腻子的稠度，凝胶时间可根据客户要求作相应的调整。
- 3、本产品不宜直接涂刮在镀锌板上。
- 4、自生产之日起，有效贮存期为六个月。（超过保质期按标准检验确认，若合格仍旧可继续使用）