

ABS PA-707K漳州奇美

产品名称	ABS PA-707K漳州奇美
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:漳州奇美 型号:PA-707K 特性:高刚性;高光泽
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

特性	漳州奇美PA-707K高刚性;高光泽
应用领域	漳州奇美PA-707K办公室用品;电气领域;电子领域;塑料玩具

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	
熔体质量流动速率	ASTMD1238	1.7	g/10min	
熔体体积流动速率	ISO1133	20.0	cm3/10min	
收缩率	ISO294-4	0.40到0.70	%	
机械性能测试条件	ASTMD638	47.9	Mpa	
	屈服	ISO527-2/50	50.0	Mpa
	断裂	ISO527-2/50	36.0	Mpa
伸长率	断裂4	ASTMD638	20	%
	断裂	ISO527-2/50	30	%
弯曲模量	--5	ASTMD790	2830	Mpa
	--6	ISO178	2300	Mpa

弯曲强度	--5	ASTMD790	84.1	Mpa
	--6	ISO178	79.0	Mpa
热性能测试条件 热变形温度	1.8MPa,未退火	ASTMD648	85.0	° C
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A	83.0	° C
	1.8MPa,退火	ASTMD648	95.0	° C
	1.8MPa,退火	ISO75-2/A	98.0	° C
维卡软化温度	--	ASTMD15257	105	° C
	--	ISO306/A50	104	° C
	--	ISO306/B50	100	° C
线形热膨胀系数	MD	ISO11359-2	8.4E-05	cm/cm/ ° C
冲击性能测试条件 冲击性能	50 ° C	ISO179	8.0	kJ/m
	23 ° C	ISO179	15	kJ/m
	23 ° C,3.20mm	ASTMD256	150	J/m
	23 ° C,6.40mm	ASTMD256	140	J/m
	-30 ° C	ISO180/1A	7.0	kJ/m
	23 ° C	ISO180/1A	14	kJ/m
硬度测试条件 洛氏硬度	1.5mm	ASTMD785	116	
可燃性测试条件 UL94阻燃等级	1.5mm	UL94	HB	