

广州供应水性内墙用矿物油消泡剂

产品名称	广州供应水性内墙用矿物油消泡剂
公司名称	广州昂迪化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	CAS:9000 包装规格:25 型号:AD-76
公司地址	广州市白云区龙归高桥西路48号华侨大厦
联系电话	86-02036004235 13926496767

产品详情

CAS : 9000

包装规格 : 25

型号 : AD-76

用途、使用范围 : 水性涂料矿物油 品牌 : 昂迪
消泡剂

产品规格 : 50

矿物油消泡剂ad-76

ad-76是非硅类消泡剂，广泛用于乳胶、乳液以及水性涂料。• 技术数据：外观：半透明无色-淡黄色粘稠液体活性成份：100%比重：0.85g/ml离子性：非离子水溶性：分散于水 优点：特别适用于中等黏度，pvc在20%-60%范围的水性乳胶体系。 乳胶漆涂膜不会出现油缩，用量在0.35%时整体开罐效果最佳。 对漆膜影响小、效率高、光谱。 应用:高黏度乳胶漆清漆,推荐加入量为总配方的0.5-0.8%。低黏度乳胶漆,推荐加入量为总配方的0.1-0.3% 用法与用量： 可以原装物的形式加入涂料。 研磨阶段添加质量的40%，调漆阶段（加乳液之前）添加剩余的60%。 第一次使用产品时先按最低量加入，直到最佳效果为止。 使用之前充分搅拌或摇晃均匀。（储存过程中出现的分层不影响使用效率） 包装和储运无霜冻、40度以下，12个月，25kg塑料桶包装。性能测试比重杯法：制备不含消泡剂的乳胶漆样，黏度约为90ku，每次测试取漆样200g,加入0.3%重量份的消泡剂,恒定转速下搅拌一段时间,测密度值。密度值越大消泡能力越强。• 消泡能力:密度1---搅拌转速3000rpm,搅拌时间180秒后,立即测定；密度2---高速搅拌后,静止15分钟后测定；• 消泡持久性密度3---漆样在50度下贮存15天,搅拌转速3000rpm,搅拌时间180秒后,立即测定；• 表现状态在施工同样底漆的石棉基材上，分别施工配置的涂料，观察湿膜表面气泡破裂的速度，干膜是否有针眼、缩孔，记录时间及详细情况。纯丙乳液（ac-261）为基础配置的乳胶漆的消泡能力实验（需进一步验证）