

郑州 8-3球化剂 性价比高

产品名称	郑州 8-3球化剂 性价比高
公司名称	郑州金川冶金材料有限公司
价格	11500.00/吨
规格参数	品名:稀土镁合金 牌号:8-3 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区南阳路10号协和大厦5楼501号
联系电话	13803810259 18603835161

产品详情

品名：稀土镁合金

牌号：8-3

产地：郑州

稀土含量：2-4（%）

杂质含量：0.1（%）

粒度：5（目）

[产品简介：通用球化剂](#)

名称	代号	化学成分（%）								熔炼方法	适用范围
		mg	re	si	ca	al	ti	fe			
fesimg5re2	5-2	4.0-6.0	1.0-3.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	电炉	各类球铁铸件	
fesimg6re1	6-1	5.0-7.0	0.5-1.5	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	电炉	各类球铁铸件	
fesimg7re1	7-1	6.0-8.0	0.5-1.5	38-44	1.0-1.5	<1.0	<0.5	余量	电炉	各类球铁铸件	
fesimg7re3	7-3	6.0-8.0	2.0-4.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	电炉	各类球铁铸件	
fesimg8re2	8-3	7.0-9.0	2.0-4.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	电炉或冲天炉	各类球铁铸件	
fesimg8re5	8-5	7.0-9.0	4.0-6.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	冲天炉	各类球铁铸件	
fesimg8re7	8-7	7.0-9.0	6.0-8.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	冲天炉	各类球铁铸件	
fesimg10re7	10-7	9.0-11.0	6.0-8.0	38-44	2.0-3.0	<1.0	<0.5	余量	冲天炉	各类球铁铸件	

含钡球化剂

名称	代号	化学成分（%）								熔炼方法	适用范围
----	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	------	------

		mg	re	si	ca	ba	al	ti	fe	范围
mg7re1ba	57-15	5.0-7.0	1.0-2.0	38-44	2.0-3.5	1.0-2.0	<1.0	<0.5	余量	电炉或冲天炉 各类球铁铸件
mg7re2ba	57-21	7.0-9.0	2.0-3.0	38-44	2.0-3.5	1.5-2.5	<1.0	<0.5	余量	电炉或冲天炉 各类球铁铸件
mg7re5ba	57-51	7.0-9.0	4.0-6.0	38-44	2.0-3.5	1.5-2.5	<1.0	<0.5	余量	电炉或冲天炉 各类球铁铸件

性能及特点

- 产品组织致密、成分均匀、无偏析、mgo含量低；球化反应平稳、镁吸收率高、爆发时间长（1.5-2分钟）；球化处理后，石墨球径小、圆整度好、球化率高。
- 球化处理温度1400-1450 为宜（冲天炉熔炼），或1450-1500 为宜（电炉熔炼）。球化剂加入量，在铁水含硫量高（0.065-0.09%）时为1.5-1.6%，含硫量低（0.05-0.065%）时为1.4-1.5%
- 可根据用户需求生产特殊成分要求的球化剂。
- 产品按粒度袋装供货，5-25mm，也可根据用户要求加工。外编内塑双层袋包装，每袋净重25kg.