

金刚砂耐磨地坪

产品名称	金刚砂耐磨地坪
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东营山东省东营市广饶经济开发区团结路678号
联系电话	0546-7072577 15263836456

产品详情

产品介绍产品说明：本产品为粉末颗粒状，可添加多种无机颜料，是用特定金属矿砂和非金属超硬矿砂与水硬性复合材料、特种保温材料、改性聚合物、各类添加剂经特殊工艺组合的合成物，是一种科技含量高，高耐磨，艺术性地坪产品。产品特点：

耐冲性：该地坪的表面硬度为莫氏7度（普通水磨石的表面硬度为2.3度-3.2度）

耐重性：该地坪的抗压强度为77.6mpa（水泥混凝土的抗压强度为40-55mpa）耐磨性好：该地坪的最大耐磨度为“2.215cc”，平均耐磨为“1.94cc”，并通过美国国家标准的耐磨测试。

抗污力强：该地坪具有很强的抗污渗透力、易清洁、使用不会出现污垢现象。

耐久性：使用寿命长，即使长期处于潮湿状态，地面也不会改变其性能。

施工快捷，经济适用，可供多种颜色，使地坪增加美感，颜色保色性好。适用范围：各类车间、厂房、车库、停车场、货物装卸区、物流中心、大型超市、展示厅、汽车维修中心、人行道、学校操场等。施工工艺：1、施工准备：根据设计要求，摊铺混凝土。混凝土要求：摊铺厚度建议>5cm以上；标号建议c25以上；振捣密实、摊铺平整；尽量减少混凝土中的粉煤灰含量。

2、第一次撒料：将规定用量2/3的耐磨材料均匀撒布在刚初凝的混凝土表面，完成第一次撒料作业。

3、第一次提浆：待耐磨材料吸收一定水分，利用加装圆盘的机械镘进行提浆作业。

表面找平：用2-4米刮靠尺进行找平。4、第二次撒料：待耐磨材料硬化情况至一定阶段，沿第一次撒料的垂直方向，将规定用量的1/3材料进行第二次撒布作业。

5、第二次提浆：再次利用加装圆盘的机械镘进行第二次提浆作业。

机械镘收光：根据地坪的硬化情况，利用机械镘进行至少三次未加装圆盘的机械镘收光作业。6、养护

：地坪收光完毕，根据施工环境和业主要求，进行薄膜养护或推荐专用养护剂养护。产品属性耐冲性：该地坪的表面硬度为莫氏7度（普通水磨石的表面硬度为2.3度-3.2度）

耐重性：该地坪的抗压强度为77.6mpa（水泥混凝土的抗压强度为40-55mpa）耐磨性好：该地坪的最大耐磨度为“2.215cc”，平均耐磨为“1.94cc”，并通过美国国家标准的耐磨测试。

抗污力强：该地坪具有很强的抗污渗透力、易清洁、使用不会出现污垢现象。

耐久性：使用寿命长，即使长期处于潮湿状态，地面也不会改变其性能。施工快捷，经济适用，可供多种颜色，使地坪增加美感，颜色保色性好。其他说明地坪材料第一品牌，江北最大的地坪材料生产基地，国家级高新技术企业，国家火炬计划项目企业交易说明正规大厂，可以开发票