

磨浆树脂 有机硅树脂 CR-875

产品名称	磨浆树脂 有机硅树脂 CR-875
公司名称	北京凯瑞捷成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗桥东金燕龙办公楼332室
联系电话	010-82920306

产品详情

(一) 概述

cr-875是聚酯改性有机硅树脂，耐溶剂、耐黄变、光泽度高、耐水煮、硬度高，耐热性能优异，配制的涂料漆膜丰满，与醇酸、聚酯、氨基等树脂混溶性好，适合配制200 -500 温度范围内的不黏涂料。

(二) 技术指标：

	测试方法	指标
固含量 (%)	105 × 3hrs	60 ± 2
硅酮含量 (%)		约55
溶剂组成		oma/cac
粘度	25 /poise	2.0—7.0
酸价	mg koh/g	10以下
色素	gardner—holdt	1以下

(三) 溶解性

油漆溶剂	部分溶解
二甲苯	部分溶解
cac	完全溶解
pma	完全溶解
丁酯	完全溶解

烘烤条件：280 × 10分钟