

N07750板材 锻件棒材

产品名称	N07750板材 锻件棒材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

N07750高温合金简介：N07750高温合金主要是以 [Ni3(Al、Ti、Nb)]相进行时效强化的镍基高温合金，在980 以下具有良好的耐腐蚀和抗氧化性能，800 以下具有较高的强度，540 以下具有较好的耐松弛性能，同时还具有良好的成形性能和焊接性能。该合金主要用于制造航空发动机在800 以下工作并要求强度较高的耐松弛的平面弹簧和螺旋弹簧。还可用于制造汽轮机涡轮叶片等零件。可供应的品种有板材、带材、棒材、锻件、环形件、丝材和管材。N07750高温合金化学成分%：碳C： 0.10，铬Cr： 14.0~17.0，镍Ni： 70.0，铝Al：0.40~1.00，铁Fe：5.00~9.00，铌Nb：0.70~1.20，钴Co： 1.00，锰Mn： 1.00，硅Si： 0.50，硫S： 0.010，铜Cu： 0.50，磷P： 0.02。N07750高温合金加工性能：热变形在950-1205度，大变形在1040度，冷加工性能比较容易硬化，所以及时固溶处理以防冷加工开裂。N07750高温合金处理工艺：板、带、管材供应状态的固溶热处理制度980 ±15 ，空冷。材料及零件的中间热处理制度，可分别选择下列工艺进行热处理。退火：955~1010 ，水冷。焊接件焊接前退火：980 ，1h。焊接件消除应力退火：900 ，保温2h。消除应力退火：885 ±15 ，24h,空冷。N07750高温合金应用领域：N07750高温合金主要用于制造航空发动机工作温度在540 以下的耐腐蚀的平面波形弹簧、周向螺旋弹簧、螺旋压簧、弹簧卡圈和密封圈等零件。

N07750 【退货须知】

1.N07750退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料我们将换货处理！（注：材料未出现人为造成的变

N07750形、损坏，表面刮伤现象！）若因客方因素出错，在我厂能力范围内帮忙改进。

N07750 2.制度说：采购钢材时，请将您单位的公司资料、有效的邮寄地址及收件人微信和TEL号码提供给销售人员或传真至本

N07750 公司，公司将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）

1、N07750免费拿样（免费拿样=shou次付费拿样+二次进货返还）

2、N07750可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！

- 3、 N07750因为我们专业所以我们自信，做人要信誉di一，做生意要，诚信为本
- 4、 N07750我们公司的原则是信誉di一，诚信为本
- 5、 N07750《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》
- 6、 N07750有需要的咨询询价021-377(89) 863