

# 瑞丰厂家加工 打码钢字码 泰安钢字码

产品名称	瑞丰厂家加工 打码钢字码 泰安钢字码
公司名称	齐河瑞丰钢字雕刻有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	0534-5678901
联系电话	15621202528 15621202528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：齐河瑞丰钢字雕刻有限公司

含铬15%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢，属于这一类的有Cr17、Cr17Mo2Ti、Cr25，Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高，耐腐蚀性能与性能均比较好，但机械性能与工艺性能较差，多用于受力不大的结构及作钢使用。这类钢能抵抗大气、盐水溶液的腐蚀，并具有高温性能好、热膨胀系数小等特点，食品工厂设备，也可制作在高温下工作的零件，如燃气轮机零件等。

普通等温球化退火规范850~870 ° C × 3~4h，炉冷，740~760 ° C × 4-5h，泰安钢字码，出炉空冷。硬度 241HBW，共晶碳化物等级 3

级球化退火规范退火温度850~870 ° C，保温时间2~4h，以30 ° C/h冷速炉冷到500

~600 ° C，出炉空冷。等温温度730~750 ° C，等温时间4~6h，炉冷到500~600 ° C，出炉空冷，硬度217~269HBw。普通淬?规范淬?温度950~1000电，油冷，淬?硬度 60HRC。真空淬?、回?规范预热温度500~550 ° C，工装模具钢字码，真空度0.1Pa，淬?温度960~980 ° C，真空度1~10Pa，冷却介质:油或N2?，回?温度80~240 ° C，硬度60~64HRC。[1]

若继续增加锌的质量分数，则抗拉强度下降，无使用价值。代号用“H+数字”表示，H表示黄铜，标牌钢字码，数字表示铜的质量分数。如H68表示含铜量为68%，含锌量为32%的黄铜，铸造黄铜则在代号前加“Z”字，如ZH62。如Zcuzn38表示含锌量为38%

，余量为铜的铸造黄铜。H90

、H80属于单相黄铜，金黄色，故有金色共称之，称为镀层，打码钢字码，装饰品，奖章等。H68、H59属于双相黄铜，广泛用于电器上的结构件，如螺栓，螺母，垫圈、弹簧等。一般情况下，冷变形加工用单相黄铜 热变形加工用双相黄铜

瑞丰厂家加工(图)-打码钢字码-泰安钢字码由齐河瑞丰钢字雕刻有限公司提供。齐河瑞丰钢字雕刻有限公司位于山东省德州市齐河县齐河瑞丰钢字雕刻有限公司。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞丰钢字在加工中心中享有良好的声誉。瑞丰钢字取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞丰钢字全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。