

# 河北金刚砂耐磨地坪金刚砂耐磨地坪标准制作方法

产品名称	河北金刚砂耐磨地坪金刚砂耐磨地坪标准制作方法
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东营山东省东营市广饶经济开发区团结路678号
联系电话	0546-7072577 15263836456

## 产品详情

河北金刚砂耐磨地坪金刚砂耐磨地坪标准制作方法 联系王经理15263836456 刚砂

耐磨地坪材料 高强耐磨地坪材对基层混凝土的要求： 混凝土标号应达c25以上，且一次浇到标高。

坍落度最好应控制在8cm，最高不应超过15cm。 骨材最大粒径不高于2.5cm，含泥量低于1%。

混凝土应搅拌均匀，尽可能小的水灰比。 混凝土的浇注、分仓施工、捣实、整平等应事先规划分工，并依正常程序，确实完成混凝土平整基面的浇注。

混凝土浇注方的友善协助配合，是硬化地坪施工完美的最有力保证。金刚砂耐磨地坪施工工艺流程

：供应聊城金刚砂耐磨材料

基面混凝土控制 第一阶段材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。 混凝土基面找平层要求厚度30mm-50mm以上，强度为c25以上，最小水泥含量为300kg/m<sup>3</sup>，现场塌落度75-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。 混凝土初凝时用指压测试，留下3-5mm印迹，可开始施工。

手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

用手工抹刀收光机械施工区域。 施工过程中切忌有水泼落在表面。

表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。 切割伸缩缝。

使用密封涂料。

密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用ce01覆盖一层。 本公司其它产品有：单组份地坪漆、环氧地坪漆、环氧车库地坪、透水地坪、艺术压花、路面灌缝胶、高强无收缩自流灌浆料、道路养护材料等 河北金刚砂耐磨地坪金刚砂耐磨地坪标准制作方法 联系王经理15263836456

公司地址：山东东营广饶经济开发区团结路678号