

关注挤塑板专用树脂胶粉粘接力好

产品名称	关注挤塑板专用树脂胶粉粘接力好
公司名称	廊坊兴耀保温材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇小广安村
联系电话	86-03165351358 15630625897

产品详情

廊坊兴耀保温材料有限公司。挤塑板系统专用胶粉(干粉型)xy-01挤塑板系统专用胶粉，国内唯一不用刷界面剂的胶粉，每吨砂浆只加10kg，粘结抹面不分，48-72小时百分百破板，每吨砂浆成本在400元左右。产品特点 xy-01挤塑板系统专用胶粉（干粉型），该胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能使粘结砂浆明显提高与挤塑板的粘结能力（微渗性的粘结）和自身抗拉强度，抗坠、保水增稠施工性能好，耐水、耐冻融、耐热老化性能突出，配料简单，使用方便，同比成本低廉。理化性能指标

检测项目指标 外观 白色粉末状 固含量 99% 堆积密度g/l950-1000

灰分% <1 pH值 6-8 成膜温度 0 产品说明

xy-01挤塑板系统专用胶粉（干粉型），外墙粘结保温砂浆胶粉。，粘结抹面不分 挤塑板胶粉是针对水泥基系列建材专用产品，本产品与水泥有优良的融合性，能完全溶解于水泥基干混砂浆膏体中，固化后不降低水泥的强度，既保持的粘结作用、成膜性及柔韧性，又具有良好的耐侯性和稳定性。用本产品最明显的优势是其超强的粘结性能和抗裂性能，干燥后，能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀，受潮湿后不易粉化、潮解，被广泛用于粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料中，并可大幅地降生产成本。应用举例1.粘结砂浆（xps板保温系统）生产参考配方 po42.5 普硅水泥 400kg/t 石英砂 600kg/t

xy-01挤塑板系统专用胶粉 10kg/t hpmc 0-2kg/t 木质纤维 1-2kg/t 直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用，禁止在5℃以下温度施工，一次最好在30分钟内用完，粘结厚度3-5mm，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5kg/m²。施工方法参考：《jgj/144-2004外墙外保温工程技术规程》产品质量参考：《jg149-2003膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统》

2.抹面砂浆（xps板保温系统）生产参考配方 po42.5 普硅水泥 350-400kg/t 石英砂 600-650kg/t

xy-01挤塑板系统专用胶粉 10kg/t hpmc 1-3kg/t 聚丙烯纤维 1.5kg/t 木质纤维 3kg/t 直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用。施工标准要求：挤塑板底层罩面砂浆厚度2~3mm，将网格布贴上压平实后再抹上1~2mm厚砂浆，加强部分5~7mm厚，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5kg/m²。施工方法参考：《jgj/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《jg149-2003膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统》注意事项：1.投料不宜一次性投入；2.需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开；3.搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层（立式搅拌机特别注意）；4.需要根据季节的变化来调节添加剂的用量；

5.避免添加剂或水泥受潮结块；6.严禁与酸性物质混合堆放、使用；7.5℃以下禁止施工中使用，低温施

工会造成最大的工程质量问题，造成抹面砂浆与保温板不粘合，这种是后期没有补救方案的工程质量问题。包装及储存 .25 kg装，化工复合纸塑包装袋，内衬pvc膜