

三防整理剂三防助剂

产品名称	三防整理剂三防助剂
公司名称	上海绿铜物资有限公司
价格	96.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州吴江盛泽桑湖新村
联系电话	86-051263538512 13222961280

产品详情

三防整理剂三防助剂

三防整理剂 用途

化纤及其混纺(包括羊毛及真丝)等之拒水、防污及拒油的整理剂。适用于运动装、休闲装、男女外衣等。

三防整理剂性质

化学结构：含氟化合物

离子特性：弱阳离子

ph： 3-4

物理形态：米白色乳化物

相容性：能与绝大多数助剂相容，但建议使用前先作试验

三防整理剂特性

- 1、杰出的拒油性
- 2、优异的拒水性

3、良好的耐水洗性

三防整理剂用量

30 - 60 g/l

工艺

配制液的pH值：介于5.0 ~ 7.0之间，

配制浸轧液：事先用等量水稀释Ilg630三防整理剂，然后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）。

轧液率：约50 ~ 70% (取决于纤维)

轧槽温度：约20oc

烘干温度：110 ~ 130oc

焙 烘：150oc × 5分钟 (使用单独的烘焙机)

快速焙烘：110 ~ 170oc处理45 ~ 60秒分钟 (定型机)

配方

1 ml/l 醋酸60%

30-60g/l Ig630三防整理剂

特别说明：

为了获得最佳的效果，待整理的织物必须去尽各种加工化学品，如润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其他表面活性剂等。

为避免影响整理效果，机械整理如轧光、电光等必须在焙固之前进行，而汽蒸和蒸呢工艺则应在焙固之后进行，以达致更佳的效果。起绒及充麂皮工序则必须在整理前处理。

使用注意事项

避免直射光保存在室内。

使用后请密闭灌盖，避免产品蒸发或混入异物。

虽然对人体，没有强的毒性，但是请避免进入上眼内或沾附至皮肤上。

注意：

本技术资料只在于提供产品的使用方向，任何影响如染色、印花及其牢度、白度、布匹特性、手感、防滑、缝合强力及物料强力、抗老化及成品的味道等皆不在我司责任范围之内。由于各种织物性能的差异，我司不能提供统一的参考说明。我们提供的产品说明只限于我们现有的知识，并不能提供完全的保证，因此我们建议在使用前先做一些试验。由于使用不正确或不按说明来使用而导致的损害，我司概不负责。